

Barniz acrílico bicomponente alto sólido "Acabado Especial" conforme a los límites de categoría impuesta por la Directiva 2004/42/CE. Secado rápido, ideal para secados al aire, sin calor.

VOC	SUPERFICIES	
558 g/l 2004/42/IIb (e)(840)558	Base bicapa disolvente o acuosa	
	2:1 Catalizador C20-C15-C16-C17	Pot-life > 60' a 20°C (con C15 Normal)
	15 - 20 % con Disolvente D10-D11	18"-16" DIN 4 mm a 20 °C
	1,2-1,4 mm 3,5-5 bar	1 + 1 = 50-55 micras
	5-10'	evaporación según la temperatura
		6 h a 20°C (con C15 Normal) 20' a 60°C
		10' a 1 m.
<b>Limpieza útiles</b>	Con disolvente nitro o de limpieza	
<b>Aplicación Posterior</b>		
<b>Residuo Seco</b>	49-50%	<b>Peso Especifico</b> 0,965 ± 0,05
<b>Materia Prima</b>	Resina acrílica hidroxilada.	
<b>Datos Seguridad</b>	Consultar Ficha de Seguridad	
<b>Periodo de Garantía</b>	12 meses, si se mantiene en las condiciones de almacenaje adecuadas.	
<b>Advertencias</b>	Las lacas acrílicas son muy susceptibles a la humedad. Respetar la correcta dilución. No utilizar el producto a temperaturas inferiores a los 5°C. Conservar en lugar fresco y seco.	

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.

Nov. 2015



# SPRINT

## H64R BARNIZ ANTI-RAYADO RAPIDO

VOC 558 g/l

- Barniz acrílico de acabado para ciclos bicapa.
- Resistente a los rayados y a los movimientos mecánicos.
- Buena adhesión sobre bases mates acuosas o disolventes.
- Rápido secado, ideal para secado al aire.
- Fácil de aplicar.
- Conforme a los límites de categoría impuesto por la Directiva 2004/42/CE.