



S61 ONELIGHT PUTTY

Masilla Universal Ultra-Ligera

FICHA TÉCNICA S61

Página 1

Abril 2017

Rev. 1

A) DESCRIPCIÓN Y CAMPO DE USO:

Masilla universal ultraligera para la reparación de cualquier soporte, dotada de óptima espatulabilidad y compacteza. Su particular composición permite un excepcional facilidad de lijado, mínima permeabilidad a la humedad, fuerte poder de adhesión y óptimo acabado. No añade peso a las reparaciones, donde es importante la reducción de peso como en los sectores de náutica, aeronáutica, vehículos industriales, autobuses, etc...

Durante su lijado se genera una mayor cantidad de partículas de polvo gruesas, con una notable reducción de la dispersión de polvo del lijado en el ambiente.

VOC <250 g/l

2004/42/IIIB (b) (250) <250

B) NOTAS TÉCNICAS:

Composición: Resinas poliéster insaturadas y cargas especiales

Peso específico: 1,00 + - 0,05 kg/l

Color: Amarillo

Datos de seguridad: Ver hoja de seguridad.

Conservación: 12 meses, en condiciones de almacenaje adecuadas.

C) PREPARACION DEL SOPORTE:



* Chapa galvanizada, hierro, acero, aluminio y fibra de vidrio

* Pinturas originales o pinturas viejas bien consolidadas



* Limpiar bien la superficie a tratar con V09 Desengrasante y asegurarse que esté seca y limpia de siliconas, ceras, grasas, etc...

* Sobre masillas, imprimaciones o fondos: lijado y limpiar antes de aplicar.

D) ADVERTENCIAS:

* Mezclar cuidadosamente con 2-3% de endurecedor en pasta. Evitar el uso de una cantidad excesiva de endurecedor, para evitar problemas de sangrados durante la fase de repintado.

* No utilizar el producto a temperatura inferior a los 5°C

* Conservar en lugar fresco y seco.

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.



INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA I.C.R. S.p.A.

42100 Reggio Emilia - Italia - Via M. Gasparini, 7 - Tel. 0039/0522.517803 - Telefax 0039/0522.514384
42025 Cavriago (RE) - Italia - Via Nizzola, 5 - Tel. 0039/0522.371818 - Telefax 0039/0522.575110
e-mail: icr@icrsprint.it - www.icrsprint.it

ICR Ibérica, S.A.

C/ Guillem Rovirosa, nº 18-24 - 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) - SPAIN
Tel. 0034/93 893 2695 Fax 0034/93 814 3495
e-mail: info@icribérica.com - www.icribérica.com



S61 ONELIGHT PUTTY

Masilla Universal Ultra-Ligera

FICHA TÉCNICA S61

Página 2

Abril 2017

Rev. 1

E) APLICACIÓN:



2-3% endurecedor en pasta C10; Pot-life = 3-5' a 20°C



Aplicación a espátula



< 30' a 20°C



4-5' a 1 m.



Lijado P120 rebaje
Lijado P180-P220 acabado

F) LIMPIEZA DE LOS UTILES DE APLICACIÓN:

* Con disolvente nitro o de limpieza.

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.



INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA I.C.R. S.p.A.

42100 Reggio Emilia - Italia - Via M. Gasparini, 7 - Tel. 0039/0522.517803 - Telefax 0039/0522.514384
42025 Cavriago (RE) - Italia - Via Nizzola, 5 - Tel. 0039/0522.371818 - Telefax 0039/0522.575110
e-mail: icr@icrsprint.it - www.icrsprint.it

ICR Ibérica, S.A.

C/ Guillem Rovirosa, nº 18-24 - 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) - SPAIN
Tel. 0034/93 893 2695 Fax 0034/93 814 3495
e-mail: info@icriberica.com - www.icriberica.com