

R49 POLICRISTAL "B" LIQUIDO INCOLORO

Página 1 de 2
Abril 1998**A) DESCRIPCION Y CAMPO DE USO:**

Resina para mármol, piedra, granito, etc., a base de resinas de poliéster. Su característica principal es de ser completamente incolora y estable a la luz en el paso del tiempo.

Su condición de transparente incoloro lo hace particularmente indicado para muchas aplicaciones como pegado invisible, para trabajos artísticos y de precisión, pegado y masillado de mármol blanco sin que se verifiquen remarques en la zona tratada, tratamiento de chapas de travertino para cerrar los poros sin anular ni variar su estética, etc...

Es posible aditarlo con pigmentos, como madre perla o colorantes de poliéster en pasta.

B) NOTAS TECNICAS:

Composición: Resina poliéster insaturada
Peso específico: 1,1 + - 0,05
Color: Transparente incoloro
Datos de seguridad: Ver hoja de seguridad.
Conservación: 6 meses

C) PREPARACION DEL SOPORTE:

La superficie debe estar limpia de grasas, ceras, polvo etc... y perfectamente seca.

D) ADVERTENCIAS:

- * Mezclar cuidadosamente la masilla con el 1-3% de endurecedor C09.
- * Evitar el uso de un exceso de endurecedor..
- * No utilizar el producto a temperatura inferior a los 5°C.
- * Conservar en lugar fresco y seco.

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.



R49 POLICRISTAL "B" LIQUIDO INCOLORO

Página 2 de 2
Abril 1998

E) APLICACIÓN:



1-3% endurecedor líquido C09 Pot-life > 15' a 20°C.



Aplicación a espátula



< 90' a 20°C.



4-5' a 1 m.

F) LIMPIEZA DE LOS UTILES DE APLICACIÓN:

* Con disolvente nitro o de limpieza.

G) CONTINUACION DE LA APLICACIÓN:

Aplicado en capas muy finas es necesario esperar al menos 10 horas antes de pasar a la operación de abrillantado-pulido.

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.

**INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA I.C.R. S.p.A.**
42100 Reggio Emilia - Italia - Via M. Gasparini, 7 Tel. 0039/0522.517803 - Telefax 0039/0522.514384
42025 Cavriago (RE) - Italia - Via Nizzola, 5 - Tel. 0039/0522.371818 - Telefax 0039/0522.575110
e-mail: icr@icrsprint.it - www.icrsprint.it**ICR Ibérica, S.A.**C/ Guillem Rovirosa, nº 18-24 - 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) - SPAIN
Tel. 0034/93 893 2695 Fax 0034/93 814 3495
e-mail: info@icriberica.com - www.icriberica.com