

Mezclando resina RES1 con los básicos de color Acqua System, obtenemos un esmalte al agua con mayor poder de cubrición que los esmaltes tradicionales base disolvente. La formulación de color esta contenida en el Software Acqua System.

VOC

SUPERFICIES

2004/42/IIb (d)(420)300	Para aplicaciones sobre cualquier aparejo de la línea Sprint	
       	Agitación manual Mezclar según fórmula	
	RES1	Diluir con diluyente D04/D06. Mezclar cuidadosamente
	25" ± 3 Ford 4	
	1,2 – 1,3 mm Standard 1,2 – 1,3 mm HVLP/LVLP	
	Presión aire 3-4 standard 1,8-2 bar HLVP 1,8-2,5 bar LVLP	
	Media mano + 1 normal Transcurrida su evaporación, aplicar una ligera a 1 bar de presión y cerrando el paso de producto Espesor de la aplicación 15 +/- 3 micras	
	2' – 3' aire forzado (sistema venturi)	
	20' ventilación a 20-25 °C	
Notas	Sobre aplicación de barnices Sprint	
	Antes de aplicar el producto se aconseja filtrarlo con una malla de 125 µ En épocas frías, antes de aplicar la capa de barniz se recomienda forzar la evaporación de la base agua durante 10' a 40° C. Cuando la mezcla realizada sea demasiado viscosa, puede sobre-diluirse entre 5-10%.	
	Peso Específico 0.986 (RES1) 0,97 – 1,8 Según tinta	Viscosidad 40-50" Ford 4 (todas las bases) 25-30" Din 6 (base metalizadas y perladas)
	Naturaleza del Producto Acrílico modificado Hidrosoluble	Aspecto Satinado
Conservación	Mantenerse en condiciones adecuadas de almacenamiento: (entre 5-35°). Agitar enérgicamente antes de su primer uso.	Datos Seguridad Consultar Ficha de Seguridad
Advertencias	- Antes de añadir el diluyente, se aconseja agitar la fórmula confeccionada. - Cuando un básico de color se mezcla con un básico convertidor es necesario respetar la proporción adecuada (consultar la ficha técnica de básicos de color Acqua System 2009). - Hay algunos básicos de color que permiten el pintado directo, sin mezcla (consultar la ficha técnica de básicos de color Acqua System). - Es muy importante enjuagar la pistola con D05 (aunque este limpia) antes del pintado. - Posteriormente a la limpieza de aerógrafos se recomienda enjuagarlos con A030 para eliminar posibles residuos. - Sólo para uso profesional	

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.

Octubre 2009



SPRINT

RES1 BÁSICO CONVERTIDOR PARA BICAPA 1

VOC 300 g/l

Mezclando el básico convertidor RES1 con cualquiera de los básicos de color Acqua System, obtenemos un esmalte al agua con mayor poder de cubrición que los esmaltes tradicionales base disolvente.

Óptima estabilidad de las bases.

La serie Acqua System ofrece todos los colores metalizados y perlados de todas las casas automovilísticas.

Además están disponibles las fórmulas y las referencias para los colores moto.

Color: todos los colores metalizados y perlados

