



SPRINT

F18 MASILLA SPRAY

VOC 370 g/l

Masilla Poliéster para aplicación a pistola.

Permite altos espesores con rapidez de secado.

Cubre perfectamente el lijado de un grano P40.

Se aplica fácilmente también en superficies verticales.

Color: Gris



Masilla poliéster para aplicación a pistola. Permite altos espesores con rapidez de secado. Cubre perfectamente el lijado de grano P40. Se aplica fácilmente también en superficies verticales.

VOC

370 g/l
2004/42/IIb
(c)(540)370

SUPERFICIES

Hierro, lamina de acero, plásticos (poliéster reforzado con fibra de vidrio)
Pinturas Originales, o Pinturas Viejas bien consolidadas.



V09 / V10 Desengrasante
1020 Bayeta Desengrasante

Limpiar bien la superficie a tratar.
Asegurarse que esté seca y limpia de siliconas, ceras, grasas.
Sobre pinturas, imprimaciones o fondos lijar y limpiar antes de aplicar



Endurecedor líquido

5% endurecedor líquido
pot-life >15' a 20°C



Diluyente para poliéster

0-5%



2-2,5 mm 2-4 bar.
3-4 = 1000 - 1200 micron



3 h. a 20°C
30' a 60°C



8 - 10' a 1 m



Lijado P120-P240

Continuación
Aplicación

A14 PRIMER SURFACER GRIS 1K
F01 FONDO FLASH-1 UV 1K
F06 FONDO ACRILICO HS COLOREABLE 3:1
F16 FONDO ACRILICO HS GRIS 3:1
F90/F91 FONDO ACRILICO HS 5:1 Low Voc
F30/F31 2K HS PRIMER PLUS 5:1 Low Voc

Limpieza
Útiles

Con disolvente nitro o de limpieza

Peso
Específico

1,6 +/- 0,1

Materia
Prima

Resina poliéster insaturada y cargas minerales.

Datos
Seguridad

Consultar Ficha de Seguridad

Periodo de
Garantía

12 meses, si se mantiene en las condiciones de almacenaje adecuadas.

Advertencias

Mezclar cuidadosamente la Masilla con el 5 % de endurecedor líquido.
No utilizar el producto a temperatura inferior a los 10°C.
Conservar en lugar fresco y seco.

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.

Enero 2008



INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA I.C.R. S.p.A.
42100 Reggio Emilia - Italia - Via M. Gasparini, 7 Tel. 0039/0522.517803 - Telefax 0039/0522.514384
42025 Cavriago (RE) - Italia - Via Nizzola, 5 - Tel. 0039/0522.371818 - Telefax 0039/0522.575110
e-mail: icr@icrsprint.it - www.icrsprint.it

ICR Ibérica, S.A.

C/ Guillem Rovirosa, nº 18-24 - 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) - SPAIN
Tel. 0034/93 893 2695 Fax 0034/93 814 3495
e-mail: info@icriberica.com - www.icriberica.com