

Primer de anclaje de un componente para plásticos en general del automóvil.

Compatible con todo tipo de pinturas para base bicapa solubles al agua y productos para la reparación de plásticos.

VOC

840 g/l
2004/42/IIb
(e) (840) 840

SUPERFICIES

Superficies plásticas (polipropileno, policarbonato, poliamida, poliuretano, ABS)



V09- V09L Antisil

Desengrasar



Aplicación aerosol

Agitar



Aplicación aerosol

Aplicar una capa



Aplicación a pistola

Aplicar una capa
1,3-1,4mm. 2-4 bares



5'-10' a 20° C.



Aplicación aerosol

Limpiar boquilla

Continuación
Aplicación

Pintura bicapa base agua o disolvente - Acabado base agua o disolvente

Peso
Específico

0,865 ± 0,02

Materia
Prima

Solución de resinas y aditivos

Periodo de
Garantía

12 meses, si se mantiene en las condiciones de almacenaje adecuadas.

Datos
Seguridad

Consultar Ficha de Seguridad

Advertencias

Evitar espesores excesivos.
El tiempo de secado 5-10 minutos puede oscilar dependiendo de la temperatura.
Para realizar sobre aplicaciones de base agua asegurarse que la capa aplicada esté completamente seca.
Realizar un buen desengrasado en polipropileno, polietileno y poliestireno, si es necesario flamear la pieza.

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.

Abril 2008



INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA I.C.R. S.p.A.
42100 Reggio Emilia - Italia - Via M. Gasparini, 7 Tel. 0039/0522.517803 - Telefax 0039/0522.514384
42025 Cavriago (RE) - Italia - Via Nizzola, 5 - Tel. 0039/0522.371818 - Telefax 0039/0522.575110
e-mail: icr@icrsprint.it - www.icrsprint.it

ICR Ibérica, S.A.

C/ Guillem Rovira, nº 18-24 - 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) - SPAIN
Tel. 0034/93 893 2695 Fax 0034/93 814 3495
e-mail: info@icribérica.com - www.icribérica.com



SPRINT

A05 TWINPLAST PRIMER

VOC 840 g/l

- Primer de anclaje de un componente para plásticos en general del automóvil.
- Compatible con todo tipo de pinturas incluso para Bases bicapa solubles al agua y productos para la Reparación de plásticos.