



C10 SECATIVO EN PASTA

Secativo en pasta para catalizar masillas poliéster

FICHA TÉCNICA

Página 1

Marzo 2023

Rev. 2

DESCRIPCION Y CAMPO DE USO:

Secativo en pasta, a base de peróxido de benzoilo al 50%, para la catalización de masillas y resinas de poliéster 1-3 %.

NOTAS TECNICAS:

Composición	Peróxido de benzoilo, disolventes y aditivos
Peso específico:	1,00 ± 0,03
Color:	Blanco - rojo
Conservación	12 meses, si se mantiene en las condiciones de almacenaje adecuadas
Datos de seguridad:	Ver hoja de seguridad

PREPARACION DEL SOPORTE:

	N.A. - Ver ficha técnica del producto a catalizar
--	---

APLICACIÓN:

	1-3 % con resinas o masillas poliester	Ver ficha técnica del producto a catalizar
	Aplicación a espátula	
Limpieza	Con disolvente nitro o disolvente de limpieza	

ADVERTENCIAS:

- Respetar las proporciones de mezcla
- El uso excesivo de secativo puede provocar un mal secado y sangrados
- No utilizar el producto a temperatura inferior a 5 °C
- Conservar en lugar fresco y seco

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.



INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA I.C.R. S.p.A.
42100 Reggio Emilia - Italia - Via M. Gasparini, 7 Tel. 0039/0522.517803 - Telefax 0039/0522.514384
42025 Cavriago (RE) - Italia - Via Nizzola, 5 - Tel. 0039/0522.371818 - Telefax 0039/0522.575110
e-mail: icr@icrsprint.it - www.icrsprint.it

ICR Ibérica, s.a.
C/ Guillem Rovirosa, nº 18-24 - 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) - SPAIN
Tel. 0034/93 893 2695 Fax 0034/93 814 3495
e-mail: info@icriberica.com - www.icriberica.com