



Aparejo acrílico 2K específico para realizar húmedo sobre húmedo.

VOC

<540 g/l
2004/42/IIIB
(c) (540)540

SUPERFICIES

Acero, lamina zincada, aluminio.



	Lijar con carta abrasiva P320-360 en seco o carta abrasiva P600-800 en húmedo.
V10 Antisil Acqua System V09 Antisil	Desengrasar para eliminar restos del lijado
2K HS Primer Plus Hardener	Volumen: 5 (F12) :1 (C90/C91) : 2 (D10) Peso: 100 (F12) + 12,5 (C90/C91) + 24 (D10)
D10 Diluyente normal D11 Diluyente lento	Pot life : 45' a 20° C Viscosidad de aplicación: 17"-18" DIN 4mm. a 20°C
	1,3 - 1,4 mm. 2-3 bar Aplicar una mano 25-35 micras
	20'-30' a 20° C
	El F12/F13 no necesita ser lijado. Si se presentara algún tipo de suciedad, se puede eliminar pasado S15-20' lijando en mojado con carta abrasiva P1200. Tiempo máximo de sobre aplicación 60 minutos.

Continuación
Aplicación

Pintura bicapa base agua o disolvente - Acabado base agua o disolvente

Peso Específico

1,6 ± 0,1

Materia
Prima

Resinas oxiladas, pigmentos, cargas minerales y disolventes

Datos
Seguridad

Consultar Ficha de Seguridad

Advertencias

Conservar en lugar fresco y seco.

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.

Mayo 2010



INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA I.C.R. S.p.A.
42100 Reggio Emilia - Italia - Via M. Gasparini, 7 Tel. 0039/0522.517803 - Telefax 0039/0522.514384
42025 Corriago (RE) - Italia - Via Rizzolo, 5 - Tel. 0039/0522.371818 - Telefax 0039/0522.575110
e-mail: icr@icrsprint.it - www.icrsprint.it

ICR Ibérica, S.A.

C/ Guillem Roviera, nº 18-24 - 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) - SPAIN
Tel. 0034/93 893 2695 Fax 0034/93 814 3495
e-mail: info@icribérica.com - www.icribérica.com



SPRINT

F12/F13 W.o.W. 2K PRIMER

VOC 540 g/l

- Aparejo bicomponente con un contenido de VOC por debajo de los 540 g/l, límite de la normativa europea.
- Especialmente formulado para aplicaciones húmedo sobre húmedo.
- Aspecto característico, rápido en el secado, óptima distensión y completamente exento de problemas de absorción del acabado.
- Ideal para los ciclos de auto-reparación extremadamente rápidos.
- Garantiza una óptima adhesión sobre el soporte y del acabado.
- F12 Color gris claro
F13 Color gris oscuro

