



F48 Aparejo Acrílico 4:1 GRIS OSCURO

Fondo de relleno bicomponente

FICHA TÉCNICA

Página 1

Mayo 2015

Rev. 0

DESCRIPCION Y CAMPO DE USO:

Aparejo Acrílico bicomponente Gris Claro con un contenido de COV inferior a 540 g/l, límite establecido por la normativa europea para su categoría

Mezclado en proporción 4:1 con su catalizador específico C01 Extra-Rápido ofrece un secado rápido y, gracias a su elevada capacidad de relleno, permite obtener altos espesores por mano.

Óptima distensión y lijado.

De fácil empleo; puede aplicarse sobre pintura vieja o cualquier otro tipo de superficie, incluyendo chapa galvanizada o aluminio.

Permite pintar encima con cualquier tipo de base bicapa al agua o al disolvente.

NOTAS TECNICAS:

Composición	Resinas especiales hidroxiladas, pigmentos, cargas minerales y disolventes.
Peso específico:	1,60 ± 0,05
Color:	Gris Oscuro
VOC	2004/42/IIIB(c)(540)540
Datos de seguridad:	Ver Ficha de seguridad.

PREPARACION DEL SOPORTE:

	Acero, acero galvanizado, aluminio, madera, masillas poliéster, laminado de fibra de vidrio, pinturas viejas, etc. Lijar con P180-P220
	Limpiar y desengrasar el soporte con desengrasante V09 y asegurarse que esté seco y libre de siliconas, ceras, grasas o sustancias extrañas en general.

APLICACIÓN:

	Volumen: 4 : 1 Peso: 16 % Pot life >30' a 20° C	F48 Aparejo Acrílico C01 Extra-Rápido
	0 - 20 % en peso	D10 Diluyente acrílico normal
	52"20"	Copa DIN4 a 20 °C
	1,5 - 1,8 mm. 2-4 bar	2-3 = 160-240 micras

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.



INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA I.C.R. S.p.A.
42100 Reggio Emilia - Italia - Via M. Gasparini, 7 Tel. 0039/0522.517803 - Telefax 0039/0522.514384
42025 Cavriago (RE) - Italia - Via Nizzola, 5 - Tel. 0039/0522.371818 - Telefax 0039/0522.575110
e-mail: icr@icrsprint.it - www.icrsprint.it

ICR Ibérica, S.A.

C/ Guillem Rovira, nº 18-24 - 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) - SPAIN
Tel. 0034/93 893 2695 Fax 0034/93 814 3495
e-mail: info@icribérica.com - www.icribérica.com



F48 Aparejo Acrílico 4:1 GRIS OSCURO

Fondo de relleno bicomponente

FICHA TÉCNICA

Página 2

Mayo 2015

Rev. 0

	10 - 15 min. a 20°C	Evaporación entre manos
	3 - 4 hr. a 20°C 20 - 30 min. a 60°C	Se puede acelerar el secado al aire con la adición del V03 Sprinter Acelerante para PUR/ACR. 2K (2-3 % sobre la cantidad del Primer)
	9 - 12' a 1 m.	
	P320 - P400	
	P600 - P1000	
LIMPIEZA:	Con disolvente nitro o de limpieza.	

ADVERTENCIAS:

- Respetar los tiempos de evaporación entre manos, considerando la dilución usada y la temperatura de aplicación.
- No utilizar a temperatura inferior a 5 °C.
- Conservar en un lugar fresco y seco.

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.



INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA I.C.R. S.p.A.
42100 Reggio Emilia - Italia - Via M. Gasparini, 7 Tel. 0039/0522.517803 - Telefax 0039/0522.514384
42025 Cavriago (RE) - Italia - Via Rizzola, 5 - Tel. 0039/0522.371818 - Telefax 0039/0522.575110
e-mail: icr@icrsprint.it - www.icrsprint.it

ICR Ibérica, S.A.

C/ Guillem Rovira, nº 18-24 - 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) - SPAIN
Tel. 0034/93 893 2695 Fax 0034/93 814 3495
e-mail: info@icribérica.com - www.icribérica.com