

Barniz Acrílico UHS 2K 420 conforme a los límites de categoría impuestos por la Directiva 2004/42/CE.

VOC	SUPERFICIES	
420 g/l 2004/42/IIB (d)(420)420	Base bicapa disolvente o acuosa	
       	2:1 con Catalizadores UHS: C63 Extra-Lento / C67 Lento / C68 Normal / C69 Rápido	Pot-life 60' a 20°C
	18" - 20"	DIN 4 mm a 20°C
	Pico de fluido 1,3 - 1,4 mm Presión 2-2,5 bar	Aplicar media mano de anclaje
	5'-10'	evaporación según condiciones ambientales
	Pico de fluido 1,3 - 1,4 mm Presión 2 - 2,5 bar	Aplicar una mano completa Espesor total: $\frac{1}{2} + 1 = 60-80$ micras
	10-15' antes de horno	(de evaporación con ventilación según condiciones ambientales)
	4-6 h 25''	a 20°C reales a 60°C
	10' a 1 m.	
Limpieza útiles	Con disolvente de limpieza	
Peso Específico	0,99 $\pm$ 0,03	
Materia Prima	Resinas acrílicas hidroxiladas.	
Datos Seguridad	Consultar Ficha de Seguridad	
Advertencias	Los barnices acrílicos son muy susceptibles a la humedad. Respetar las instrucciones de uso. No utilizar el producto a temperaturas inferiores a los 10°C. Conservar en lugar fresco y seco.	

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.

Febrero 2023



INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA I.C.R. S.p.A.
 42100 Reggio Emilia - Italia - Via M. Gasparini, 7 Tel. 0039/0522.517803 - Telefax 0039/0522.514384
 42025 Cavriago (RE) - Italia - Via Nizzola, 5 - Tel. 0039/0522.371818 - Telefax 0039/0522.575110
 e-mail: icr@icrsprint.it - www.icrsprint.it

ICR Ibérica, S.A.
 C/ Guillem Rovira, nº 18-24 - 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) - SPAIN
 Tel. 0034/93 893 2695 Fax 0034/93 814 3495
 e-mail: info@icriberica.com - www.icriberica.com



SPRINT

H69 BARNIZ VANTIX PLUS UHS 2K

VOC < 420 g/l

- Barniz innovador, cuyas propiedades reológicas le proporcionan una notable resistencia al descolgado, garantizando una óptima distensión.

Otras características importantes son la facilidad en la aplicación, la óptima distensión, el elevado brillo y el rápido secado.

Especialmente indicado para ciclos con base bicapa al agua, donde permite obtener una reducción importante del efecto de absorción de la base bicapa al agua.

Conforme a los límites de categoría impuesto por la Directiva 2004/42/CE

