

N80 ALUMINIO LLANTAS NITRO

pintura nitrosintética aluminio para llantas

Página 1 de 2

Nov. 2015, 2ª revisión

A) DESCRIPCION Y CAMPO DE USO:

Pintura nitrosintética monocomponente de rápido secado para el pintado de llantas color aluminio.
2004/42/IIIB(e)(840)840

B) NOTAS TECNICAS:

Composición: Resina alquídicas y nitrocelulosas
Punto de inflamabilidad: > 7°C
Peso específico: 1 + - 0,1
Color: Aluminio
Datos de seguridad: Ver hoja de seguridad.
Conservación: 12 meses

C) PREPARACION DEL SOPORTE:

* Imprimaciones 1K A14 PRIMER SURFACER GRIS.

* Fondos o aparejos acrilicos.

D) ADVERTENCIAS:

- * Respetar los tiempos de evaporación entre capa y capa, dependiendo de si el producto es diluido o no y dependiendo de la temperatura.
- * Respetar la correcta disolución.
- * No utilizar el producto a temperatura inferior a los 5°C.
- * Conservar en lugar fresco y seco.

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.



N80 ALUMINIO LLANTAS NITRO

pintura nitrosintética aluminio para llantas

Página 2 de 2

Nov. 2015, 2ª revisión

E) APLICACIÓN:



Hasta 50% con disolvente nitro



1,3 – 1,5 mm 2 –4 bar



1 h. a 20°C



2 – 3' a 1 m

N80 ALUMINIO LLANTAS NITRO 400ml.



* Agitar antes de usar.



* Aplicar a una distancia de 15-20 cm



* 5-10' a 20°C



* Invertir el envase.

F) LIMPIEZA DE LOS UTILES DE APLICACIÓN:

* Con disolvente nitro o de limpieza.

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.



INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA I.C.R. S.p.A.
42100 Reggio Emilia - Italia - Via M. Gasparini, 7 Tel. 0039/0522.517803 - Telefax 0039/0522.514384
42025 Cavriago (RE) - Italia - Via Nizzola, 5 - Tel. 0039/0522.371818 - Telefax 0039/0522.575110
e-mail: icr@icrsprint.it - www.icrsprint.it

ICR Ibérica, s.a.

C/ Guillem Rovira, nº 18-24 - 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) - SPAIN
Tel. 0034/93 893 2695 Fax 0034/93 814 3495
e-mail: info@icriberica.com - www.icriberica.com