

R00 CONFECCION TEX

Kit de resina poliéster y manta de fibra de vidrio

Página 1 de 1

Enero 2002, 1ª revisión

A) DESCRIPCION Y CAMPO DE USO:

Kit para la reparación de manufacturados en vetroresinas y reparaciones varias sobre metal y otros soportes; endurecedor en pasta para rápido secado.

COMPOSICION: 3815 – KIT CONFECCION TEX 1 Kg. : - 1l. Resina Poliéster

- 1 pincel
- 1 Bote para mezcla
- 1 m de Fibra de vidrio
- Guantes para aplicación

3803 – MINI-KIT: - 170 gr. Resina poliéster

- peróxido
- tela de vidrio

B) NOTAS TECNICAS:

Composición: Resina de poliéster insaturada. Tela de fibra de vidrio

Peso específico: 1,1 + - 0,05

Color: Verdoso

Datos de seguridad: Ver hoja de seguridad.

Conservación: 12 meses

C) MODO DE EMPLEO:



- * Se prepara uno o más trozos de tela de fibra de vidrio, según la forma o la dimensión de la superficie a reparar.

A parte en el recipiente que lleva el kit se mezcla una cantidad de resina de Poliéster con endurecedor en pasta 2% con el pincel que también se Acompaña en el conjunto.

- * Se extiende la resina mezclada sobre la superficie y rápidamente se extiende un trozo de tela.

Con el pincel o con rodillo si la superficie es grande, se baña la tela ya Aplicada, repitiendo la operación para cada trozo de tela a sobreponer.

- * La vida de la mezcla de resina con endurecedor oscila entorno a los 4-5 min.

El endurecimiento final se consigue a las 24 horas.

D) ADVERTENCIAS:

- * Mezclar la resina con 2% de endurecedor en pasta
- * Evitar el uso de una gran cantidad de endurecedor
- * No utilizar el producto a temperatura inferior a los 5°C
- * Conservar en lugar fresco y seco

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.



INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA I.C.R. S.p.A.
42100 Reggio Emilia - Italia - Via M. Gasparini, 7 Tel. 0039/0522.517803 - Telefax 0039/0522.514384
42025 Covriago (RE) - Italia - Via Nizzola, 5 - Tel. 0039/0522.371818 - Telefax 0039/0522.575110
e-mail: icr@icrsprint.it - www.icrsprint.it

ICR Ibérica, S.A.
C/ Guillem Rovira, nº 18-24 - 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) - SPAIN
Tel. 0034/93 893 2695 Fax 0034/93 814 3495
e-mail: info@icribérica.com - www.icribérica.com