

R44 TRANSPARENTE EXTRA

Resina de poliéster bicomponente con secativo en pasta

Página 1 de 2
Enero 2002, 1ª revisión

A) DESCRIPCION Y CAMPO DE USO:

Es un producto a base de resina de poliéster, dotado de una alta reactividad, estabilidad de color y con unas óptimas propiedades mecánicas. Particularmente apropiada para la reparación de piezas termoestables (Fibra de vidrio), paragolpes vehículos ect.

Puede ser coloreada fácilmente usando CP Colorante en pasta.

B) NOTAS TECNICAS:

Composición: Resina poliéster insaturada
Peso específico: 1,1 + - 0,05
Color: semi-transparente
Datos de seguridad: Ver hoja de seguridad.
Conservación: 18 meses

C) PREPARACION DEL SOPORTE:



* La superficie debe estar limpia de grasas, ceras, polvo etc... y asegurarse que esté seca.

D) ADVERTENCIAS:

- * Mezclar R44 Transparente líquido con el 1-3% de endurecedor en pasta.
- * Evitar el uso de un exceso de endurecedor..
- * No utilizar el producto a temperatura inferior a los 5°C.
- * Conservar en lugar fresco y seco.

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.



INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA I.C.R. S.p.A.
42100 Reggio Emilia - Italia - Via M. Gasparini, 7 Tel. 0039/0522.517803 - Telefax 0039/0522.514384
42025 Cavriago (RE) - Italia - Via Nizzola, 5 - Tel. 0039/0522.371818 - Telefax 0039/0522.575110
e-mail: icr@icrsprint.it - www.icrsprint.it

ICR Ibérica, S.A.
C/ Guillem Rovinsky, nº 18-24 - 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) - SPAIN
Tel. 0034/93 893 2695 Fax 0034/93 814 3495
e-mail: info@icriberica.com - www.icriberica.com

R44 TRANSPARENTE EXTRA

Resina de poliéster bicomponente con secativo en pasta

Página 2 de 2
Enero 2002, 1ªrevisión

E) APLICACIÓN:



1-3% endurecedor en pasta C10 pot-life > 5 a 20°C.


aplicación a espátula
aplicación a pincel, rodillo


< 30' a 20°C.



4-5' a 1 m

F) LIMPIEZA DE LOS UTILES DE APLICACIÓN:

* Con disolvente nitro o de limpieza.

G) CONTINUACION DE LA APLICACIÓN:

Si es necesario colocar tela de Mat antes de aplicar la resina.

Para reparación en vetroresina aplicación normal de lijado.

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.



INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA I.C.R. S.p.A.
42100 Reggio Emilia - Italia - Via M. Gasparini, 7 Tel. 0039/0522.517803 - Telefax 0039/0522.514384
42025 Cavriago (RE) - Italia - Via Nizzola, 5 - Tel. 0039/0522.371818 - Telefax 0039/0522.575110
e-mail: icr@icrsprint.it - www.icrsprint.it

ICR Ibérica, S.A.
C/ Guillem Rovinsky, nº 18-24 - 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) - SPAIN
Tel. 0034/93 893 2695 Fax 0034/93 814 3495
e-mail: info@icriberica.com - www.icriberica.com