

S01 FLASH-1 MASILLA UV

Masilla poliéster 1K secado por radiación UV

Página 1 de 2

Nov 2015, 5ª revisión

A) DESCRIPCION Y CAMPO DE USO:

Masilla de relleno con características únicas, que utiliza rayos UV para un secado rápido. Tal característica permite eliminar el problema presente en las masillas tradicionales y obtener las siguientes ventajas: Lijado inmediato después de la irradiación sin calentamiento de la superficie con mejor adhesión en soportes difíciles, ausencia de porosidad debido a la mezcla de secante y ningún descarte de producto catalizado, fácil aplicación con espátula y fácil aplicación también a temperaturas extremas, elimina el riesgo de sangrados, no existe Pot-life (vida de la mezcla). Posibilidad de aplicar en sistema tradicional (con secante).

B) NOTAS TECNICAS:

Composición: Resina poliéster insaturada y cargas minerales.
 Peso específico: 1,75 + - 0,1
 Color: Neutro
 Datos de seguridad: Ver hoja de seguridad.
 Conservación: 12 meses
 VOC: 2004/42/II(b)(250)250

C) PREPARACION DEL SOPORTE:



* Hierro, Lamina de acero, plástico (poliéster reforzado con fibra de vidrio)

* Pinturas Originales, o Pinturas Viejas bien consolidadas.



* Limpiar bien la superficie a tratar con V09-V10 Desengrasante y 1020 Bayeta Desengrasante y asegurarse que esté seca y limpia de siliconas, ceras, grasas etc.

D) ADVERTENCIAS:



- * Preservar de la luz solar
- * No exponerse a los rayos UV
- * Conservar en lugar fresco y seco
- * La distancia de trabajo para la lámpara de 400W será de 20 cm y para la de 5000W 60 cm.

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.



INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA I.C.R. S.p.A.
 42100 Reggio Emilia - Italia - Via M. Gasparini, 7 Tel. 0039/0522.517803 - Telefax 0039/0522.514384
 42025 Cavriago (RE) - Italia - Via Nizzola, 5 - Tel. 0039/0522.371818 - Telefax 0039/0522.575110
 e-mail: icr@icrsprint.it - www.icrsprint.it

ICR Ibérica, S.A.

C/ Guillem Rovira, nº 18-24 - 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) - SPAIN
 Tel. 0034/93 893 2695 Fax 0034/93 814 3495
 e-mail: info@icribérica.com - www.icribérica.com

S01 FLASH-1 MASILLA UV

Masilla poliéster 1K secado por radiación UV

Página 2 de 2

Nov 2015, 5ª revisión

E) APLICACIÓN:



aplicación a espátula



2-5' de lámpara a 10 – 60 cm de distancia dependiendo de la potencia de esta.



Lijado P120-P150 rebaje
Lijado P180-P220 acabado

F) LIMPIEZA DE LOS UTILES DE APLICACIÓN:

* Con disolvente nitro o de limpieza.

G) CONTINUACION DE LA APLICACIÓN:

F01 Fondo FLASH-2 UV 1K
A14 Primer SurfacerGris 1K
F18 Masilla Spray (Poliéster a Pistola)
F56/F57/F58/F59 Fondo Acrílico HS 2K 5:1

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.



INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA I.C.R. S.p.A.
42100 Reggio Emilia - Italia - Via M. Gasparini, 7 Tel. 0039/0522.517803 - Telefax 0039/0522.514384
42025 Caviglioglio (RE) - Italia - Via Nizzola, 5 - Tel. 0039/0522.371818 - Telefax 0039/0522.575110
e-mail: icr@icrsprint.it - www.icrsprint.it

ICR Ibérica, S.A.

C/ Guillem Rovira, nº 18-24 - 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) - SPAIN
Tel. 0034/93 893 2695 Fax 0034/93 814 3495
e-mail: info@icriberica.com - www.icriberica.com