

ES HOJA TECNICA SC1**PT FOLHA TECNICA SC1****SC1 CAMALEON****Masilla universal de peso medio especifico****SC1 CAMALEÃO****Massa universal de peso medio especifico****A) DESCRIPCION Y CAMPO DE EMPLEO**

Masilla universal de peso medio especifico para el masillado de cada tipo de soporte, dotado de una óptima espatulabilidad y muy compacta. Su característica principal es la de indicar el momento de su lijado mediante un evidente cambio de color evidenciando incluso posibles errores debidos a una mala mezcla de los dos componentes que suelen traducirse en sangrados. Su particular composición permite un excepcional lijado, mínima absorción a la humedad, excepcional poder adhesivo (anclaje) y óptimo acabado compacto y exento de poros. El VOC del producto listo al uso resulta inferior a 250g/l (límite de categoría según Norma Europea 2004/42).

A) DESCRIÇÃO E AREA DE APLICAÇÃO

Massa universal de peso medio especifico para aplicação em diversas bases, dotada de ótima espatulabilidade e muito compacta. Sua principal característica é indicar o momento adequado para iniciar o lixamento, devido a mudança de cor, que pode inclusive apontar erros de mistura dos componentes, que costumam aparecer na forma de sangramento. Sua particular composição permite um excepcional lixamento, a mínima absorção de umidade, excepcional poder adesão (fixação) e ótimo acabamento compacto e isento de porosidade. O VOC do produto pronto para uso é inferior a 250g/l (limite de categoria conforme Norma Europeia 2004/42).

B) NOTAS TECNICAS

Composición: Resinas de poliéster insaturadas y cargas especiales
Peso Especifico: 1.35 +/- 0,05 kg/Lt
Color: Verde RAL 6019
Datos de Seguridad: Ver Hoja de Seguridad

B) NOTAS TECNICAS

Composição: Resinas de poliéster insaturadas e cargas especiais
Peso Especifico: 1.35 +/- 0,05 kg/L
Côr: Verde RAL 6019
Dados de Segurança: Ver Folha de Segurança

C) PREPARACION DEL SOPORTE

- Lamina zincada. Aluminio y sus aleaciones, hierro, acero, plástico
- Pinturas Originales o no Originales bien consolidadas.



- Limpiar bien las superficies a tratar con Antisil V09 y asegurarse que estén secas y exentas de siliconas, ceras, grasas o contaminación.
- Sobre Fondos o pinturas, lijar y limpiar la superficie antes de masillar.

C) PREPARAÇÃO DA BASE

- Lamina zincada. Aluminio e ligas de ferro, aço, plástico.
- Pinturas Originais o não Originais bem consolidadas



- Limpar bem as superfícies a reparar com Antisil V09 e certificar-se que estejam secas e
- Isentas de silicones, ceras, graxas o contaminadas
- Sobre fundos ou pinturas, lixar e limpar a superfície antes de aplicar a massa.

D) ADVERTENCIAS

*Mezclar correctamente la masilla con un 1-3% de endurecedor en pasta. Evitar el uso de una dosis excesiva de endurecedor porque pueden generarse manchas de peróxido en fase de pintado.

*No utilizar el producto a temperatura inferior de 5°C

*Conservar en lugar fresco y seco.

D) ADVERTENCIAS

* Misturar corretamente a massa com 1-3% de endurecedor em pasta. Evitar o uso de uma dosagem excessiva de endurecedor porque podem gerar manchas do peróxido na fase de pintura.

* Não utilizar o produto em temperatura inferior a 5°C

* Conservar em local fresco e seco.

E) ELABORACION

1-3% Endurecedor en pasta potlife 3-5' a 20°C



aplicación a espátula



< 30' a 20°C



4-5' a 1mt



P60-P120 rebaje
P180-P220 Acabado

E) ELABORAÇÃO

1-3% Endurecedor em pasta potlife 3-5' a 20°C



Aplicação por espátula



< 30' a 20°C



4-5' a 1mt



P60-P120 reduza
P180-P220 Terminado

F) LIMPIEZA DE LOS UTENSILIOS

*Con diluyente nitro o de lavado

F) LIMPEZA DOS UTENSILIOS

*Com diluente nitro ou de limpeza

G) PROSEGUIMIENTO DEL TRABAJO

Primer A14, A15

Masilla Spray F18

Fondo F09, F30, F35, F04, F16, F02, F90, F91, F92, F93, F06, F57, F58, F59

G) SEGUIMENTO DA TAREFA

Primer A14, A15

Massa Spray F18

Fondo F09, F30, F35, F04, F16, F02, F90, F91, F92, F93, F06, F57, F58, F59

La información técnica y las sugerencias son conformes a cuanto resulta de nuestra experiencia. Nosotros aseguramos la perfecta calidad del producto. Todavía, no siendo las condiciones de uso bajo nuestro control, no asumimos ninguna responsabilidad sobre los resultados obtenidos.

A informação técnica e sugestões são de conformidade como observado em nossa experiência. Nós (ICR) asseguramos a perfeita qualidade do produto. Entretanto não sendo as condições de uso sob. Nosso controle, não assumimos nenhuma responsabilidade nos resultados obtidos.



SPRINT

Sorpresa!

La primera masilla
que cambia de color cuando
está lista para ser lijada.



Una NUEVA masilla Soft de ultima generación que cambia su color VERDE inicial, indicando con el color BEIGE que está lista para ser lijada. Un producto tecnológicamente avanzado que aporta seguridad y calidad. Un instrumento profesional para el Car Refinish que SPRINT propone al mundo de la carrocería.



www.icriberica.com
info@icriberica.com
+34 93 8932695