



SC7 MULTI TECH UNIVERSAL PUTTY

Masilla Universal

A) DESCRIPCION Y CAMPO DE APLICACION:

Masilla universal apta para chapas galvanizadas, aluminio, hierro, chapas de acero, pinturas originales o acabados envejecidos.

Se caracteriza por una excelente capacidad de propagación, compacidad y por una estructura óptima para la aplicación vertical. Su formulación específica permite un lijado particularmente fácil, una fuerte adherencia y un excelente acabado.

El valor de VOC es < 250 g/l de acuerdo con la legislación europea 2004/42CE (norma ISO11890).

B) DATOS TECNICOS

Composición:	Resinas de poliéster insaturadas y cargas especiales
Peso específico	1,60 ± 0,05 kg/l
Colores disponibles	Ocre
Datos de seguridad	Ver ficha de datos de seguridad

C) PREPARACION DE LA SUPERFICIE:



* Chapas galvanizadas, aluminio y sus aleaciones, hierro, chapas de acero, FRP

* Pinturas originales o acabados de acabado envejecidos



* Limpiar bien la superficie a tratar con V09 Antisil. Asegúrese de que esté seco y libre de silicona, cera, grasa y cualquier material extraño.

* Sobre pinturas, imprimaciones o fondos lijados y limpiar antes de aplicar

D) ADVERTENCIAS:

* Mezclar bien la masilla con un 1-3 % de endurecedor en pasta. No exceda la cantidad del endurecedor para evitar el riesgo de sangrados durante las operaciones de pintura.

* No utilice el producto a temperaturas inferiores a 5 °C.

* Almacenar en un lugar fresco y seco.



SC7 MULTI TECH UNIVERSAL PUTTY

FICHA TECNICA SC7

E) APLICACION



1-3% catalizador en pasta - potlife 3-5 minutos a 20°C



Aplicación a espátula



20'-30' a 20°C



4-5' a 1 m.



**P80-P120 rebaje
P180-P220 acabado**

F) LIMPIEZA DE UTENSILIOS

* Diluyente nitro o de limpieza

G) REPINTADO :

**A14 1K Primer
F18 Masilla Spray
F56-F59 Serie aparejos acrílicos
F76-F79 Serie aparejos acrílicos
F30,F31,F32, F33, F35, F36 Primers**

Las indicaciones y consejos técnicos se basan en nuestras propias experiencias. Aseguramos la perfecta calidad de los productos. Sin embargo, al estar la utilización fuera de nuestro control, no asumimos ninguna responsabilidad sobre los resultados obtenidos