



## SC8 GLAZE PUTTY

### Masilla de acabado universal

#### A) DESCRIPCION Y CAMPO DE USO

Masilla de acabado de poliéster, utilizada en el sector del Car-Refinish como aislante para aplicar sobre masillas y masillas espesas. También se utiliza como sellador de poros. De aspecto fluido característico, construye su estructura tras ser mezclada con la pasta de peróxido. Endurecimiento rápido incluso en espesores bajos. El VOC del producto listo uso es inferior a 250 g/l, límite de categoría dictado por el Reglamento Europeo 2004/42.

#### B) NOTAS TECNICAS

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Composición:         | Resinas de poliéster insaturadas y cargas especiales |
| Peso específico:     | 1.20 ± 0,05 kg/l                                     |
| Colores disponibles: | Amarillo limón                                       |
| Datos de seguridad:  | Consultar ficha de datos de seguridad                |

#### C) PREPARACIÓN DEL SOPORTE :



- \* Acero, Aluminio y Galvanizado: Lijar P120 y desengrasar con V09
- \* Masilla poliéster de relleno: Lijar con P120-P220 y desengrasar con V09



- \* Limpiar bien la superficie a tratar con Antisil V09 y asegurarse de que esté seca y libre de siliconas, ceras, grasas y sustancias extrañas en general

#### D) ADVERTENCIAS

Mezclar con cuidado la masilla con una pasta endurecedora del 1-3%. Evite utilizar una dosis excesiva de endurecedor porque podrían generarse sangrados.

No utilizar el producto a temperaturas inferiores a 5°C.

Mantener en lugar fresco y seco.



**SC8 GLAZE PUTTY**

**FICHA TECNICA SC8**

**E) PREPARACION**



**1-3% catalizador en pasta potlife 3-5' a 20° C.**



**Aplicación a espátula**



**< 25' a 20° C.**



**4-5' a 1 mt.**



**P220-P240- P320 refinado**

**F) LIMPIEZA:**

\* Con diluyente nitro o de lavado

**G) CONTINUACION DE LA APLICACION:**

**Primer A14, A15**

**Masilla Spray F18**

**Fondo Acrilico Serie F57**

**Fondo Acrilico Serie F77**

**Fondo Poliactritico Serie F30, F31, F32, F33, F35**

**Fondo Acrilico Coloreable F06**

La información técnica y las sugerencias se ajustan al resultado de nuestras experiencias. Aseguramos la perfecta calidad del producto. Sin embargo, como las condiciones de uso no están bajo nuestro control, no asumimos ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos.