



# SPRINT

## A05 TWINPLAST PRIMER

VOC 840 g/l

- Primer de anclaje de un componente para plásticos en general del automóvil.
- Compatible con todo tipo de pinturas incluso para Bases bicapa solubles al agua y productos para la Reparación de plásticos.

Primer de anclaje de un componente para plásticos en general del automóvil.  
Compatible con todo tipo de pinturas para base bicapa solubles al agua y productos para la reparación de plásticos.

## VOC

840 g/l  
2004/42/IIb  
(e) (840) 840

## SUPERFICIES

Superficies plásticas ( polipropileno, policarbonato, poliamida, poliuretano, ABS )



V09- V09L Antisil

Desengrasar



Aplicación aerosol

Agitar



Aplicación aerosol

Aplicar una capa



Aplicación a pistola

Aplicar una capa  
1,3-1,4mm. 2-4 bares



5'-10' a 20° C.



Aplicación aerosol

Limpiar boquilla

**Continuación  
Aplicación**

Pintura bicapa base agua o disolvente - Acabado base agua o disolvente

**Peso  
Específico**

0,865 ± 0,02

**Materia  
Prima**

Solución de resinas y aditivos

**Periodo de  
Garantía**

12 meses, si se mantiene en las condiciones de almacenaje adecuadas.

**Datos  
Seguridad**

Consultar Ficha de Seguridad

**Advertencias**

Evitar espesores excesivos.  
El tiempo de secado 5-10 minutos puede oscilar dependiendo de la temperatura.  
Para realizar sobre aplicaciones de base agua asegurarse que la capa aplicada esté completamente seca.  
Realizar un buen desengrasado en polipropileno, polietileno y poliestireno, si es necesario flamear la pieza.

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.

Abril 2008

