



## S78 YELLOW PUTTY

Masilla Universal Amarilla

FICHA TÉCNICA S78

Página 1

Enero 2015

Rev. 0

### A) DESCRIPCIÓN Y CAMPO DE USO:

Masilla universal para la reparación de cualquier soporte (Acero, Hierro, Chapa galvanizada, Aluminio, Fibra de vidrio). Su suave consistencia permite una aplicación óptima a espátula, incluso en vertical y en general una gran facilidad en su uso. Secado rápido para un óptimo lijado.

VOC <250 g/l 2004/42/IIIB (b) (250) <250

### B) NOTAS TÉCNICAS:

Composición: Resinas poliéster insaturadas y cargas minerales  
Peso específico: 1,83 + - 0,1 kg/l  
Color: Amarillo  
Datos de seguridad: Ver hoja de seguridad.  
Conservación: 12 meses, en condiciones de almacenaje adecuadas.

### C) PREPARACION DEL SOPORTE:



\* Lámina zincada, hierro, acero, aluminio y plásticos de poliéster reforzado con fibra de vidrio

\* Pinturas originales, o Pinturas viejas bien consolidadas



\* Limpiar bien la superficie a tratar con **V09 Desengrasante** y asegurarse que esté seca y limpia de siliconas, ceras, grasas, etc...

\* Sobre masillas, imprimaciones o fondos: lijar y limpiar antes de aplicar.

### D) ADVERTENCIAS:

- \* Mezclar cuidadosamente con 1-3% de endurecedor en pasta.
- \* Evitar el uso de una cantidad excesiva de endurecedor, para evitar problemas durante la fase de repintado.
- \* No utilizar el producto a temperatura inferior a los 5°C
- \* Conservar en lugar fresco y seco.

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.



**INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA I.C.R. S.p.A.**

42100 Reggio Emilia - Italia - Via M. Gasparini, 7 Tel. 0039/0522.517803 - Telefax 0039/0522.514384  
42025 Cavriago (RE) - Italia - Via Nizzola, 5 - Tel. 0039/0522.371818 - Telefax 0039/0522.575110  
e-mail: icr@icrsprint.it - www.icrsprint.it

**ICR Ibérica, S.A.**

C/ Guillem Rovira, nº 18-24 - 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) - SPAIN  
Tel. 0034/93 893 2695 Fax 0034/93 814 3495  
e-mail: info@icriberica.com - www.icriberica.com



## S78 YELLOW PUTTY

Masilla Universal Amarilla

FICHA TÉCNICA S78

Página 2

Enero 2015

Rev. 0

### E) APLICACIÓN:



1-3% endurecedor en pasta C10; Pot-life = 4-5' a 20°C



Aplicación a espátula



< 30' a 20°C



4-5' a 1 m.



Lijado P80-P120 rebaje  
Lijado P180-P220 acabado

### F) LIMPIEZA DE LOS UTILES DE APLICACIÓN:

\* Con disolvente nitro o de limpieza.

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.



**INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA I.C.R. S.p.A.**

42100 Reggio Emilia - Italia - Via M. Gasparini, 7 - Tel. 0039/0522.517803 - Telefax 0039/0522.514384  
42025 Cavriago (RE) - Italia - Via Nizzola, 5 - Tel. 0039/0522.371818 - Telefax 0039/0522.575110  
e-mail: [icr@icrsprint.it](mailto:icr@icrsprint.it) - [www.icrsprint.it](http://www.icrsprint.it)

**ICR Ibérica, S.A.**

C/ Guillem Rovirosa, nº 18-24 - 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) - SPAIN  
Tel. 0034/93 893 2695 Fax 0034/93 814 3495  
e-mail: [info@icriberica.com](mailto:info@icriberica.com) - [www.icriberica.com](http://www.icriberica.com)