

A14 PRIMER CINZENTO

Monocomponente nitrossintético

A) DESCRIÇÃO E CAMPO DE UTILIZAÇÃO:

Isolante nitrossintético de uso geral com alto poder preenchedor e endurecimento rápido. Pode ser sobreposto com tintas nitrocelulósicas, sintéticas e acrílicas. Possui uma excelente adesividade, forte poder de cobertura e, com várias camadas, podem obter-se grandes espessuras. Não é absorvente e deixa a superfície perfeitamente lisa.

B) NOTAS TÉCNICAS

Composição:	Resinas sintéticas, nitrocelulose, cargas minerais e solventes
Peso específico:	1,2 ± 0,1
Cores disponíveis:	Cinzeno
Dados de segurança:	Consultar a ficha de segurança como referência

C) PREPARAÇÃO DO SUPORTE:



*Chapa nua, laminados em poliéster, madeira, betumes de poliéster, etc.

*Acabamentos antigos incluindo em acrílico termoplástico e de dupla camada.



*Lixar com papel abrasivo P180-P220.

*Limpar bem a superfície a tratar com Antisil V09 e assegurar-se de que esteja seca e sem silícones, ceras, gorduras e substâncias estranhas em geral

D) ADVERTÊNCIAS:

- * Respeitar os tempos de evaporação entre uma demão e outra conforme a diluição e a temperatura.
- * Respeitar a diluição correta.
- * Não utilizar o produto a temperaturas inferiores a 5 °C.
- * Conservar em local fresco e seco.

A14 PRIMÁRIO CINZENTO

Ficha N

A14

E) APLICAÇÃO:



50-100% com diluente nitro
48-19 " DIN 4 mm a 20 °C.



1,5-1,8 mm 2-4 bar
3-4 = 120-160



micron 2-3h a 20 °C.



2-3' a 1 m.



P600-P1000

F) LIMPEZA DAS FERRAMENTAS:

*Com diluente nitro.

G) CONTINUAÇÃO DA APLICAÇÃO:

Esmaltes de acabamento bicomponente

Esmaltes de dupla camada com solventes

Esmaltes de dupla camada a água

As informações técnicas e sugestões estão em conformidade com os resultados da nossa experiência. Asseguramos a perfeita qualidade do produto. No entanto, uma vez que as condições de uso não estão sob o nosso controle, não assumimos qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos.