

**F47 ACRYFILLER HS LIGHT GREY 4:1****Aparelho acrílico bicomponente alto sólido Cinzento Claro****A) DESCRIÇÃO E CAMPO DE UTILIZAÇÃO:**

Aparelho acrílico bicomponente alto sólido e baixo conteúdo de solvente adequado para trabalhos novos e de reparação. com uma grande capacidade de enchimento, de secagem rápida e excelente lixado.

Não absorve, e dá a o acabamento de pintura um gloss elevado e uniforme. Se pode pintar com qualquer tipo de pintura.

Com um conteúdo de VOC inferior a 540 g/l, limite estabelecido pela normativa europeia para a sua categoria. 2004/42/IIIB(c)(540)540

B) NOTAS TÉCNICAS

Composição:	Resinas acrílicas hidroxiladas, pigmenti, cargas minerais e solventes
Peso específico:	1,610 ± 0,050 kg/l
Cores disponíveis:	Cinzento Claro
Dados de segurança:	Consultar a ficha de segurança como referência

C) PREPARAÇÃO DO SUPORTE:

* Chapa, chapa galvanizada, alumínio, laminados de poliéster, madeira, massilha de poliéster.

* Tintas originais ou tintas antigas bem consolidadas.



* Desengordurar e lixar com papel de lixa P180-P220P220.

* Desengordurar com V09 Antisil para eliminar os resíduos da lixagem.

D) ADVERTÊNCIAS:

- * Respeitar o tempo de evaporação entre as camadas, dependendo da diluição e temperatura.
- * Para utilizar o produto como um isolador diluir al 20%.
- * Não utilizar o produto a temperaturas inferiores a 5 °C.
- * Conservar em local fresco e seco.



F47 GT ACRYFILLER GREY

Ficha Técnica F47

E) LAVORAZIONE CON CARTEGGIATURA :



4:1 (16% in peso) catalizzatore C01-C02 potlife > 30' a 20°C



**0-20% con diluente D10-D11
52"-20" DIN 4 mm a 20°C.**



**1,5-1,8 mm 2-4 bar
2-3 = 160-240 micron**



**3h a 20°C.
20-30' a 60°C.**



9-12' a 1 m.



P320-P400



P600-P1000

F) PULIZIA DEGLI ATTREZZI :

* Com diluente nitro ou de lavagem.

G) PROSECUZIONE DELLA LAVORAZIONE :

**Pinturas bicomponentes
Basecoat al solvente
Basecoat al agua**

As informações técnicas e sugestões estão em conformidade com os resultados da nossa experiência. Asseguramos a perfeita qualidade do produto. No entanto, uma vez que as condições de uso não estão sob o nosso controle, não assumimos qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos.