

H55 GT CLEAR HS

Transparente acrílico bicomponente alto sólido

A) DESCRIÇÃO E CAMPO DE UTILIZAÇÃO:

Tinta transparente acrílica com dois componentes de alto brilho e poder preenchedor para acabamentos de dupla camada. É um produto de elevado resíduo seco que permite obter ótimos resultados com meia demão de preparação e uma de acabamento; utilizável também com aplicação de demão única. Apresenta uma excecional resistência aos agentes atmosféricos, ao amarelecimento e aos riscos.

B) NOTAS TÉCNICAS

Composição:	Resina acrílica hidroxilada
Peso específico:	0,984 ± 0,03 kg/l
Cores disponíveis:	Transparente incolor
Dados de segurança:	Consultar a ficha de segurança como referência

C) PREPARAÇÃO DO SUPORTE:



* Base opaca para dupla camada com solvente

* Base opaca para dupla camada com água

D) ADVERTÊNCIAS:

- * As tintas acrílicas de dois componentes não toleram a humidade.
- * Respeitar a diluição correta.
- * Não utilizar o produto a temperaturas inferiores a 5 °C.
- * Conservar em local fresco e seco.

E) APLICAÇÃO:


2:1 com C03-C02-C01 potlife > 60' a 20 °C
2.1 com C15-C16-C17-C20-C22 Para Acabamento Premium



5-10 % com diluente D10-D11
15-16 " Ford 4 mm a 20 °C.



1,2-1,3 mm 3,5-5 bar
1-2 = 45-55 micron



1,4-1,5 mm 3,5-5 bar
1-2 = 45-55 micron



10'-15' de evaporação conforme a temperatura



8 h a 20 °C.
30' a 60 °C.



10'-15' a 1 m.

F) LIMPEZA DAS FERRAMENTAS:

Com diluente para poliuretânicos.

G) CONTINUAÇÃO DA APLICAÇÃO:

As informações técnicas e sugestões estão em conformidade com os resultados da nossa experiência. Asseguramos a perfeita qualidade do produto. No entanto, uma vez que as condições de uso não estão sob o nosso controle, não assumimos qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos.