



## H64 HS ANTISCRATCH 2K CLEAR

Verniz HS acrílico bicomponente "Acabamento Especial"

### A) DESCRIÇÃO E CAMPO DE UTILIZAÇÃO:

Verniz acrílico alto sólido de acabamento para ciclos bicamada, resistente às riscos e ao desgaste. Ótima adesão sobre bases opacas seja de base aquosa seja de base solvente, de aplicação fácil e secagem rápida.

Produto classificado como "Acabamento Especial" com COV = 560 g/l, conforme o limite de categoria imposto pela Directiva CE 2004/42.  
2004/42/IIIB(e)(840)560

### B) NOTAS TÉCNICAS

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Composição:         | Resinas acrílicas oxidriladas.  |
| Peso específico:    | 0,96 ± 0,03 kg/l                |
| Cores disponíveis:  | Incolor                         |
| Dados de segurança: | Consultar a ficha de segurança. |

### C) PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO




\* Base opaca para dupla camada de base solvente.

\* Base opaca para dupla camada de base aquosa.

### D) ADVERTÊNCIAS:

- \* O verniz acrílico de duas componentes deve ser mantido ao abrigo da humidade.
- \* Respeitar a diluição correcta.
- \* Não utilizar o produto a temperaturas inferiores a 5°C.
- \* Conservar em local fresco e seco.

**H64 HS ANTISCRATCH 2K CLEAR**
**Ficha Técnica: H64**
**E) TRABALHO:**

**2:1 catalisador C22-C15-C16-C17 potlife > 60' a 20°C.**

**5-20% com diluente D10-11  
18"-20" DIN 4 mm a 20°C**

**1,3-1,4 mm 2,0-3,5 bar  
1 + 1 = 50-60 micron**

**1,4-1,5 mm 3,5-5 bar  
1 + 1 = 50-60 micron**

**5'-10' de evaporação de acordo com a temperatura.**

**8 h a 20°C  
30' a 60°C**

**10'-15' a 1 m.**
**F) LIMPEZA DOS UTENSÍLIOS:**

\* Com diluente para poliuretanos.

**G) PROSSEGUIMENTO DO TRABALHO:**

As informações técnicas e os conselhos são o fruto da nossa experiência. Nós garantimos a perfeita qualidade do produto. Todavia, não estando as condições de utilização sob o nosso controle, não assumimos qualquer responsabilidade sobre os resultados obtidos