



H67 GT CLEAR UHS 420 2K 2:1

Verniz acrílico Ultra Alto Sólido

A) DESCRIÇÃO E CAMPO DE UTILIZAÇÃO:

Verniz acrílico ultra alto sólido de acabamento para ciclos bi camada formulado para indústria de repintura del automóvel.

Fácil aplicação, endurecimento rápido permite acabamentos de qualidade con alto brilho e alta resistencia. Particularmente indicado em ciclos de auto-reparo com base bicamada em base de água onde reduz significativamente os efeitos devido à absorção do mesmo basecoats água.

O valor máximo de VOC, na forma pronta para uso, de acordo com o Regulamento 2004/42, appartenenente produto subcategoria IIB (d) é de 420 g / l.

2004/42/IIB(d)(420)420

B) NOTAS TÉCNICAS

Composição:	Resinas acrílicas oxidriladas.
Peso específico:	0,991 ± 0,03 kg/l
Cores disponíveis:	Incolor
Dados de segurança:	Consultar a ficha de segurança.

C) PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO




* Base opaca para dupla camada de base solvente.

* Base opaca para dupla camada de base aquosa.

D) ADVERTÊNCIAS:

- * O verniz acrílico de duas componentes deve ser mantido ao abrigo da humidade.
- * Respeitar a diluição correcta.
- * Não utilizar o produto a temperaturas inferiores a 5°C.
- * Conservar em local fresco e seco.

E) TRABALHO:


2:1 catalisador C22-C15-C16 potlife: 45' a 20°C.



**Sem diluente
18"- 20" DIN 4 mm a 20°C**



**1,3-1,4 mm 2,0-3,5 bar
½ + 1 = 50-60 micron**



**1,4-1,5 mm 3,5-5 bar
½ + 1 = 50-60 micron**



10'-15' de secagem de acordo com a temperatura.



**8 h a 20°C
30' a 60°C**



10'-15' a 1 m.

F) LIMPEZA DOS UTENSÍLIOS:

* Com diluente para poliuretanos.

G) PROSSEGUIMENTO DO TRABALHO:

As informações técnicas e os conselhos são o fruto da nossa experiência. Nós garantimos a perfeita qualidade do produto. Todavia, não estando as condições de utilização sob o nosso controle, não assumimos qualquer responsabilidade sobre os resultados obtidos