



H72 SPRINT AIR

Verniz 2K ultra-rápido au ar

Verniz bicomponente ultra-rápido ideal como acabamento de alta qualidade, em ciclos bicamada, onde se utilizam bases opacas de água ou solvente. Ideal para pequenas reparações onde sejam necessários tempos de endurecimento particularmente reduzidos. As características são a facilidade na utilização, os elevados rendimentos, a ótima distensão da película e uma rapidez que permite efetuar o polimento após 50-60 min. O valor máximo de VOC, na forma pronta para o uso, de acordo com a norma 2004/42, para este produto pertencente à subcategoria IIB(d) é 340 g/l.

B) NOTAS TÉCNICAS

Composição:	Resinas sintéticas especiais
Peso específico:	1,05 ± 0,03
Cores disponíveis:	Transparente incolor
Dados de segurança:	Consultar a ficha de segurança como referência

C) PREPARAÇÃO DO SUPORTE:



* Base opaca para bicamada base água e solvente:
Para garantir uma ótima adesão entre base opaca e verniz, é necessário aplicar o verniz em base opaca catalisada a 10%.

D) ADVERTÊNCIAS:

- * A reactividade do produto depende da humidade ambiente, aumenta com o aumento da humidade.
- * Com menos de 40% de umidade, os tempos de secagem são mais longos do que os apresentados.
- * Use a temperaturas superiores a 15°C e umidade relativa entre 40% e 80%.



E) ELABORAÇÃO:



1:1 catalisador C72 potlife 20-25 min a 23 °C. Prepare a mistura, verter C72 dentro de H72 , nunca o inverso.



Nenhuma diluição, viscosidade 13-15" Ford 4 a 23 °C



1,2-1,3 mm 2 – 3,5 bar
1/2 + -1 = 45-50 microns



5 minutos



Tempo fora pó: 15 - 20 min. a 23 °C
Secagem completa: 50-70 min. a 23 °C



Não aplicável

F) LIMPEZA DAS FERRAMENTAS:

Com diluente para poliuretânicos.

G) CONTINUAÇÃO DO TRABALHO:

As informações técnicas e sugestões estão em conformidade com os resultados da nossa experiência. Asseguramos a perfeita qualidade do produto. No entanto, uma vez que as condições de uso não estão sob o nosso controle, não assumimos qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos.