

P50 TEX

Betume vitrorresina

A) DESCRIÇÃO E CAMPO DE UTILIZAÇÃO:

Betume especial reforçado com adição de fibras de vidro facilmente lixável. Indispensável para a reparação de superfícies onde existem buracos ou granes imperfeições e em painéis de vitrorresina.

B) NOTAS TÉCNICAS

Composição:	Resina poliéster não saturada, fibras de vidro e cargas minerais
Peso específico:	1,48 ± 0,1
Cores disponíveis:	Cinzeno
Dados de segurança:	Consultar a ficha de segurança como referência

C) PREPARAÇÃO DO SUPORTE:



* Ferro, chapa de aço, plásticos (poliéster reforçado com fibra de vidro)

* Tintas originais ou tintas antigas bem consolidadas



* Limpar bem a superfície a tratar com Antisil V09 e assegurar-se de que esteja seca e sem silicones, ceras, gorduras e substâncias estranhas em geral

* Em fundos ou esmaltes, lixar e limpar a superfície antes de betumar.

D) ADVERTÊNCIAS:

* Misturar cuidadosamente o betume com 1-3% de endurecedor em pasta. Evitar o uso de uma dose excessiva de endurecedor, pois podem gerar-se manchas de peróxido em fase de pintura.

* Não utilizar o produto a temperaturas inferiores a 5 °C.

* Conservar em local fresco e seco.

P50 TEX

Ficha N

P50

E) APLICAÇÃO:



1-3% endurecedor em pasta potlife 5-7' a 20°C.



aplicação com espátula



< 30' a 20 °C.



4-5' a 1 m.



P40-P80 desengorduramento

F) LIMPEZA DAS FERRAMENTAS:

* Com diluente nitro ou de lavagem.

G) CONTINUAÇÃO DA APLICAÇÃO:

Betume Standard S40

Betume Flexível S48

Betume Flexível S71

Betume Leve S27

Betume Universal S49

As informações técnicas e sugestões estão em conformidade com os resultados da nossa experiência. Asseguramos a perfeita qualidade do produto. No entanto, uma vez que as condições de uso não estão sob o nosso controle, não assumimos qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos.