



S20 ALL

Betume de alumínio fino

A) DESCRIÇÃO E CAMPO DE UTILIZAÇÃO:

Betume contendo pó de alumínio que dá adesão, dureza, resistência à água, combustíveis e lubrificantes. Ele tem boa capacidade anti-corrosão. É utilizado principalmente em fusão, para a proteção de folhas de metal e aplicações a la vista.

O VOC do produto pronto para utilização medido de acordo com ISO 11890 é inferior a 250 g / l, o limite categoria ditada pela Declaração Europeia 2004/42

2004/42/IIB(b)(250)250

B) NOTAS TÉCNICAS

Composição:	Resina poliéster não saturada e pó de alumínio
Peso específico:	1,80 ± 0,05
Cores disponíveis:	Alumínio
Dados de segurança:	Consultar a ficha de segurança como referência

C) PREPARAÇÃO DO SUPORTE:



- * Chapa zincada, alumínio e suas ligas, chapa de aço, plásticos
- * Tintas originais ou tintas antigas bem consolidadas



- * Limpar bem a superfície a tratar com Antisil V09 e assegurar-se de que esteja seca e sem silicones, ceras, gorduras e substâncias estranhas em geral
- * Em fundos ou esmaltes, lixar e limpar a superfície antes de betumar.

D) ADVERTÊNCIAS:

- * Misturar cuidadosamente o betume com 1-3% de endurecedor em pasta. Evitar o uso de uma dose excessiva de endurecedor, pois podem gerar-se manchas de peróxido em fase de pintura.
- * Não utilizar o produto a temperaturas inferiores a 5 °C.
- * Conservar em local fresco e seco.

E) APLICAÇÃO:



1-3% endurecedor em pasta potlife 3-6' a 20 °C.



aplicação com espátula



< 30' a 20 °C.



4-5' a 1 m.



**P60-P120 desengorduramento
P180-P220 acabamento**

F) LIMPEZA DAS FERRAMENTAS:

* Com diluente nitro ou de lavagem.

G) CONTINUAÇÃO DA APLICAÇÃO:

Primer A14

Betume Spray F18

Aparelho Acrílico

As informações técnicas e sugestões estão em conformidade com os resultados da nossa experiência. Asseguramos a perfeita qualidade do produto. No entanto, uma vez que as condições de uso não estão sob o nosso controle, não assumimos qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos.