



S21 METAL

Betume de alumínio grosso

A) DESCRIÇÃO E CAMPO DE UTILIZAÇÃO:

Betume contendo elevadas percentagens de alumínio grosso em diversas granulometrias, que dão adesão, dureza, resistência ao calor, resistência à água, combustíveis e lubrificantes.

Tem capacidade anticorrosiva excepcional. Ele é usado principalmente em fusões, e pode ser perfurado para rosqueamento, para a restauração e proteção de folhas de metal, peças galvanizadas e aplicações à la vista. Lixada ou polida tem a aparência de metal.

O VOC do produto pronto para utilização medido de acordo com ISO 11890 é inferior a 250 g / l, o limite categoria ditada pela Declaração Europeia 2004/42

2004/42/IIIB(b)(250)250

B) NOTAS TÉCNICAS

Composição:	Resina poliéster não saturada e alumínio em diversas granulometrias
Peso específico:	1,52 ± 0,05
Cores disponíveis:	Alumínio
Dados de segurança:	Consultar a ficha de segurança como referência

C) PREPARAÇÃO DO SUPORTE:



* Chapa zincada, alumínio e suas ligas, chapa de aço, plásticos

* Tintas originais ou tintas antigas bem consolidadas



* Limpar bem a superfície a tratar com Antisil V09 e assegurar-se de que esteja seca e sem silicões, ceras, gorduras e substâncias estranhas em geral

* Em fundos ou esmaltes, lixar e limpar a superfície antes de betumar.

D) ADVERTÊNCIAS:

* Misturar cuidadosamente o betume com 1-3% de endurecedor em pasta. Evitar o uso de uma dose excessiva de endurecedor, pois podem gerar-se manchas de peróxido em fase de pintura.

* Não utilizar o produto a temperaturas inferiores a 5 °C.

* Conservar em local fresco e seco.

S21 METAL

Ficha Técnica S21

E) APLICAÇÃO:



1-3% endurecedor em pasta potlife 4-6' a 20 °C.



aplicação com espátula



< 30' a 20 °C.



4-5' a 1 m.



P40-P80 desengorduramento

F) LIMPEZA DAS FERRAMENTAS:

* Com diluente nitro ou de lavagem.

G) CONTINUAÇÃO DA APLICAÇÃO:

Betume S99

Betume S54

Betume S57

As informações técnicas e sugestões estão em conformidade com os resultados da nossa experiência. Asseguramos a perfeita qualidade do produto. No entanto, uma vez que as condições de uso não estão sob o nosso controle, não assumimos qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos.