

S35 PLASTIC PUTTY

Betume para o plástico

A) DESCRIÇÃO E CAMPO DE UTILIZAÇÃO:

Betume muito flexível é recomendado para o plásticos. Sua composição única permite uma excelente aderência e facilidade de lixar. Seu baixo peso permite-lhe manter o peso do particular reparado. Para a aplicação do S35 no material de TPO reciclado, podendo conter substâncias que não testámos, recomenda-se a avaliar a aderência antes de continuar o ciclo de reparação

O VOC do produto pronto para utilização medido de acordo com ISO 11890 é inferior a 250 g / l, o limite categoria ditada pela Declaração Europeia 2004/42

2004/42/IIB(b)(250)250

B) NOTAS TÉCNICAS

Composição:	Resina poliéster não saturada e cargas minerais
Peso específico:	1,30 ± 0,05
Cores disponíveis:	Cinza escuro
Dados de segurança:	Consultar a ficha de segurança como referência

C) PREPARAÇÃO DO SUPORTE:



- * TPO, ferro, chapa de aço, plásticos (poliéster reforçado com fibras de vidro)
- * Tintas originais ou tintas antigas bem consolidadas



- * Limpar bem a superfície a tratar com V12 Twinplast Cleaner e assegurar-se de que esteja seca e sem silicones, ceras, gorduras e substâncias estranhas em geral
- * Em fundos ou esmaltes, lixar e limpar a superfície antes de betumar.

D) ADVERTÊNCIAS:

- * Misturar cuidadosamente o betume com 1-3% de endurecedor em pasta. Evitar o uso de uma dose excessiva de endurecedor, pois podem gerar-se manchas de peróxido em fase de pintura.
- * Não utilizar o produto a temperaturas inferiores a 5 °C.
- * Conservar em local fresco e seco.

S35 PLASTIC PUTTY

Ficha Técnica

S35

E) APLICAÇÃO:



1-3% endurecedor em pasta potlife 3-5' a 20 °C.



aplicação com espátula



40 - 50' a 20°C.



4-5' a 1 m.



P120-P150 desengorduramento
P220-P240 acabamento

F) LIMPEZA DAS FERRAMENTAS:

* Com diluente nitro ou de lavagem.

G) CONTINUAÇÃO DA APLICAÇÃO:

VPP Plastic-Paint

A05 Twinplast Primer

As informações técnicas e sugestões estão em conformidade com os resultados da nossa experiência. Asseguramos a perfeita qualidade do produto.
No entanto, uma vez que as condições de uso não estão sob o nosso controle, não assumimos qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos.