

S54 BETUME WHITE-SOFT

Betume Soft para metais estandar

Página 1 de 2
Janeiro 2014, rev. 0

A) DESCRIÇÃO E MODO DE USO:

Betume universal flexível, à base de resina de poliéster e cargas minerais. Tem un grande poder de preenchimento e um acabamento fino.
Permeabilidade mínima à humidade, com maior resistência ao exterior e maior poder de ancoragem.

O VOC do produto pronto para utilização medido de acordo com ISO 11890 é inferior a 250 g / l, o limite categoria ditada pela Declaração Europeia 2004/42

2004/42/II(b)(250)250

B) NOTAS TÉCNICAS

Composição:	Resina poliester insaturada e cargas minerais.
Peso específico:	1,90 ± 0,05
Côr:	Branco
Dados de segurança:	Ver folha de segurança
Conservação:	12 meses

C) PREPARAÇÃO DE SUPORTE



- * Chapa zincada, alumínio, aço, plástico
- * Pinturas originais, pinturas velhas bem consolidadas.



- * Limpiar bem a superfície a tratar com V09 Desengordurante antisil e assegurar que está seca e insenta de silicones, cêras, gorduras, etc...
- * Sobre pirmários e esmaltes, lixar e limpar antes de aplicar

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.



INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA I.C.R. S.p.A.
42100 Reggio Emilia - Italia - Via M. Gasparini, 7 Tel. 0039/0522.517803 - Telefax 0039/0522.514384
42025 Cavriago (RE) - Italia - Via Nizzola, 5 - Tel. 0039/0522.371818 - Telefax 0039/0522.575110
e-mail: icr@icrsprint.it - www.icrsprint.it

ICR Ibérica, S.A.

C/ Guillem Rovira, nº 18-24 - 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) - SPAIN
Tel. 0034/93 893 2695 Fax 0034/93 814 3495
e-mail: info@icriberica.com - www.icriberica.com

S54 BETUME WHITE-SOFT

Betume Soft para metais estandar

Página 2 de 2
Janeiro 2014, rev. 0

D) ADVERTENCIA

- * Misturar S54 WHITE-SOFT com 1-3% de endurecedor em pasta. Evitar o uso de uma quantidade excessiva de endurecedor, para evitar problemas durante a fase de repintura.
- * Não utilizar o produto a temperatura inferior a 5°C
- * Conservar em lugar fresco e seco.

E) APLICAÇÃO



1-3% endurecedor em pasta. Pot-life: 3-5' a 20°C.



Aplicação à espátula



<30' a 20°C.



4-5' a 1 m.



Lixamento P80-P120 rebaixamento
Lixamento P180-P220 acabamento

F) LIMPEZA DOS UTENSÍLIOS DE APLICAÇÃO

- * Com dissolvente nitro ou de limpeza

G) CONTINUAÇÃO DE APLICAÇÃO

F18 BETUME SPRAY
A14 PRIMER 1K
F57-F58 FUNDO ACRILICO HS 2K 5:1

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.



INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA I.C.R. S.p.A.
42100 Reggio Emilia - Italia - Via M. Gasparini, 7 Tel. 0039/0522.517803 - Telefax 0039/0522.514384
42025 Cavriago (RE) - Italia - Via Nizzola, 5 - Tel. 0039/0522.371818 - Telefax 0039/0522.575110
e-mail: icr@icrsprint.it - www.icrsprint.it

ICR Ibérica, S.A.

C/ Guillem Rovira, nº 18-24 - 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) - SPAIN
Tel. 0034/93 893 2695 Fax 0034/93 814 3495
e-mail: info@icriberica.com - www.icriberica.com