

S57 BETUME LIGEIRO

Betume para metais de baixo peso específico

Página 1 de 2
Janeiro 2014, rev. 0

A) DESCRIÇÃO E MODO DE USO:

Betume universal flexível, à base de resina de poliéster e cargas especiais, especificamente estudado para obter um baixo peso específico. Tem um comportamento excepcional e a sua composição particular faz deste betume um produto com melhores serviços do que um betume convencional de preenchimento.

Permeabilidade mínima à humidade, com maior resistência ao exterior e maior poder de ancoragem.

Máxima facilidade de lixamento, elasticidade e resistência aos choques. Não pressupõe um sobre peso em trabalhos onde a ligeireza é importante, como no sector da náutica, aeronáutica, veículos de competição, etc...

Durante a fase de lixamento, há uma grande facilidade de lixamento assim como uma menor quantidade de pó devido à sua particular composição, onde se substituem as cargas minerais (talco) por cargas microesferas de base plástica.

Este último ponto ajuda a conservar um ambiente mais limpo na zona de trabalho.

VOC <250 g/l ; 2004/42/IIIB (b) (250) <250

B) NOTAS TÉCNICAS

Composição:	Resina poliester insaturada e cargas especiais.
Peso específico:	1,25 ± 0,05
Côr:	Beige
Dados de segurança:	Ver folha de segurança
Conservação:	12 meses

C) PREPARAÇÃO DE SUPORTE



- * Chapa zincada, alumínio, aço, plástico
- * Pinturas originais, pinturas velhas bem consolidadas.



- * Limpiar bem a superfície a tratar com V09 Desengordurante antisil e assegurar que está seca e insenta de silicones, cêras, gorduras, etc...
- * Sobre primários e esmaltes, lixar e limpar antes de aplicar

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.



INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA I.C.R. S.p.A.
42100 Reggio Emilia - Italia - Via M. Gasparini, 7 Tel. 0039/0522.517803 - Telefax 0039/0522.514384
42025 Cavriago (RE) - Italia - Via Nizzola, 5 - Tel. 0039/0522.371818 - Telefax 0039/0522.575110
e-mail: icr@icrsprint.it - www.icrsprint.it

ICR Ibérica, S.A.

C/ Guillem Rovira, nº 18-24 - 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) - SPAIN
Tel. 0034/93 893 2695 Fax 0034/93 814 3495
e-mail: info@icriberica.com - www.icriberica.com

S57 BETUME LIGEIRO

Betume para metais de baixo peso específico

Página 2 de 2
Janeiro 2014, rev. 0

D) ADVERTENCIA

- * Misturar S57 BETUME LIGEIRO com 1-3% de endurecedor em pasta. Evitar o uso de uma quantidade excessiva de endurecedor, para evitar problemas durante a fase de repintura.
- * Não utilizar o produto a temperatura inferior a 5°C
- * Conservar em lugar fresco e seco.

E) APLICAÇÃO



1-3% endurecedor em pasta. Pot-life: 3-5' a 20°C.



Aplicação à espátula



<30' a 20°C.



4-5' a 1 m.



Lixamento P80-P120 rebaixamento
Lixamento P180-P220 acabamento

F) LIMPEZA DOS UTENSÍLIOS DE APLICAÇÃO

- * Com dissolvente nitro ou de limpeza

G) CONTINUAÇÃO DE APLICAÇÃO

F18 BETUME SPRAY
A14 PRIMER 1K
F57-F58 FUNDO ACRILICO HS 2K 5:1

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.



INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA I.C.R. S.p.A.
42100 Reggio Emilia - Italia - Via M. Gasparini, 7 Tel. 0039/0522.517803 - Telefax 0039/0522.514384
42025 Cavriago (RE) - Italia - Via Nizzola, 5 - Tel. 0039/0522.371818 - Telefax 0039/0522.575110
e-mail: icr@icrsprint.it - www.icrsprint.it

ICR Ibérica, S.A.

C/ Guillem Rovira, nº 18-24 - 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) - SPAIN
Tel. 0034/93 893 2695 Fax 0034/93 814 3495
e-mail: info@icriberica.com - www.icriberica.com