

S61 ONELIGHT BODY FILLER YELLOW

Betume universal ultra-legeiro

A) DESCRIÇÃO E CAMPO DE UTILIZAÇÃO:

Betume universal ultraleve para tudo tipo de suporte, tem uma excelente aplicação muito suave e muito compacto. Sua composição única permite um lixar excepcional, mínimo permeabilidade da umidade, poder adesivo forte e excelente acabamento. No aumenta o peso, onde leveza é importante, na marinha, aeronáutica, veículos industriais, autocarros, etc.

Durante lixar tem uma maior quantidade de material removido para partículas maiores, com uma redução considerável do pó disperso no ambiente.

O VOC do produto pronto para utilização medido de acordo com ISO 11890 é inferior a 250 g / l, o limite categoria ditada pela Declaração Europeia 2004/42

2004/42/IIB(b)(250)250

B) NOTAS TÉCNICAS

Composição:	Resina poliéster não saturada e cargas especiais
Peso específico:	1,00 ± 0,05
Cores disponíveis:	Amarelo
Dados de segurança:	Consultar a ficha de segurança como referência

C) PREPARAÇÃO DO SUPORTE:



* Chapa zincada, alumínio e suas ligas, chapa de aço, plásticos

* Tintas originais ou tintas antigas bem consolidadas



* Limpar bem a superfície a tratar com Antisil V09 e assegurar-se de que esteja seca e sem silicones, ceras, gorduras e substâncias estranhas em geral

* Em fundos ou esmaltes, lixar e limpar a superfície antes de betumar.

D) ADVERTÊNCIAS:

* Misturar cuidadosamente o betume com 1-3% de endurecedor em pasta. Evitar o uso de uma dose excessiva de endurecedor, pois podem gerar-se manchas de peróxido em fase de pintura.

* Não utilizar o produto a temperaturas inferiores a 5 °C.

* Conservar em local fresco e seco.

S61 ONELIGHT BODY FILLER YELLOW

Ficha Técnica

S61

E) APLICAÇÃO:



2-3% endurecedor em pasta potlife 3-5' a 20 °C.



aplicação com espátula



< 30' a 20 °C.



4-5' a 1 m.



**P60-P120 desengorduramento
P180-P220 acabamento**

F) LIMPEZA DAS FERRAMENTAS:

* Com diluente nitro ou de lavagem.

G) CONTINUAÇÃO DA APLICAÇÃO:

Primer A14

Betume Spray F18

Aparelho Acrílico

As informações técnicas e sugestões estão em conformidade com os resultados da nossa experiência. Asseguramos a perfeita qualidade do produto. No entanto, uma vez que as condições de uso não estão sob o nosso controle, não assumimos qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos.