



S68 EXPORT PUTTY

Estuque flexível para metais

A) DESCRIÇÃO E CAMPO DE UTILIZAÇÃO:

Estuque para uso geral, flexível, aconselhado para superfícies amplas sujeitas a vibrações e tensões. Tem uma massa muito tixotrópica, é macio na aplicação e não escorre em superfícies verticais. É muito resistente à maioria dos solventes, aos álcalis e aos ácidos diluídos. Resiste muito bem a mais de 100°C sem sofrer distorções ou alterações. Especialmente indicado para os países quentes.

B) NOTAS TÉCNICAS

Composição:	Resinas de poliéster insaturado e cargas minerais.
Peso específico:	1,83 ± 0,1
Cores disponíveis:	Cinzentos
Dados de segurança:	Consultar a ficha de segurança.

C) PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO



* Ferro, chapa de aço, plástico (poliéster reforçado com fibra de vidro)

* Verniz Original ou verniz velho bem consolidado.



* Limpar bem a superfície a tratar com Antisil V09 e certificar-se de que esteja seca e sem resíduos de silicone, ceras, gorduras ou outras substâncias estranhas em geral.

* Sobre fundos ou esmaltes lixar e limpar a superfície antes de estucar.

D) ADVERTÊNCIAS:


* Misturar cuidadosamente o estuque com 1-3% de endurecedor em pasta. Evitar o uso de uma dose excessiva de endurecedor porque poderiam criar-se manchas de peróxido na fase de envernizamento.

* Não utilizar o produto a temperaturas inferiores a 5°C.

* Conservar em local fresco e seco.



E) TRABALHO:



1-3% endurecedor em pasta potlife 3-5' a 20 °C.



Aplicação com espátula.



<30' a 20 °C.



4'- 5' a 1 mt.



**P60-P120 polimento
P180-P220 acabamento**

F) LIMPEZA DOS UTENSÍLIOS:

* Com diluente nitro ou para lavagem.

G) PROSSEGUIMENTO DO TRABALHO:

**Primer A14, A15
Estuque Spray F18
Fundo Isopol F09
Fundo Acrílico F04, F16, F02
Fundo Acrílico Pintável F06**

As informações técnicas e os conselhos são o fruto da nossa experiência. Nós garantimos a perfeita qualidade do produto. Todavia, não estando as condições de utilização sob o nosso controlo, não assumimos qualquer responsabilidade sobre os resultados obtidos