

S99 UNISOFT UNIVERSAL LEVE

Betume universal de peso médio específico

A) DESCRIÇÃO E CAMPO DE UTILIZAÇÃO:

Betume universal de médio peso específico para betumar qualquer tipo de suporte, com ótima aplicabilidade e compactação. A sua composição particular permite lixar de forma excepcional, com mínima permeabilidade à humidade, forte poder adesivo e ótimo acabamento. Não adiciona peso aos fabricados onde a leveza é importante, como nos setores náutico, aeronáutico, veículos industriais, autocarros, etc. Durante a lixagem, existe uma maior quantidade de material retirado em grandes partículas, com uma significativa redução do pó disperso no ambiente.

B) NOTAS TÉCNICAS

Composição:	Resina poliéster não saturada e carga especial
Peso específico:	1.3 ± 0,05
Cores disponíveis:	Branco
Dados de segurança:	Consultar a ficha de segurança como referência

C) PREPARAÇÃO DO SUPORTE:



- * Chapa zincada, alumínio e suas ligas, chapa de aço, plásticos
- * Tintas originais ou tintas antigas bem consolidadas



- * Limpar bem a superfície a tratar com Antisil V09 e assegurar-se de que esteja seca e sem silicones, ceras, gorduras e substâncias estranhas em geral
- * Em fundos ou esmaltes, lixar e limpar a superfície antes de betumar.

D) ADVERTÊNCIAS:

- * Misturar cuidadosamente o betume com 1-3% de endurecedor em pasta. Evitar o uso de uma dose excessiva de endurecedor, pois podem gerar-se manchas de peróxido em fase de pintura.
- * Não utilizar o produto a temperaturas inferiores a 5 °C.
- * Conservar em local fresco e seco.

E) APLICAÇÃO:



1-3% endurecedor em pasta potlife 3-5' a 20 °C.



aplicação com espátula



< 30' a 20 °C.



4-5' a 1 m.



**P60-P120 desengorduramento
P180-P220 acabamento**

F) LIMPEZA DAS FERRAMENTAS:

* Com diluente nitro ou de lavagem.

G) CONTINUAÇÃO DA APLICAÇÃO:

Primer A14, A15

Betume Spray F18

Fundo Isopol F09

Fundo Acrílico F04, F16, F02

Fundo Acrílico Colorável F06

As informações técnicas e sugestões estão em conformidade com os resultados da nossa experiência. Asseguramos a perfeita qualidade do produto. No entanto, uma vez que as condições de uso não estão sob o nosso controle, não assumimos qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos.