

Masilla de poliéster de bajo peso específico y de textura muy cremosa. Fácil aplicación con espátula con un acabado excepcionalmente fino. Adherencia 100% sobre cualquier tipo de chapa galvanizada / zincada.

## VOC

## SUPERFICIES

<250 g/l  
2004/42/IIb  
(b)(250)<250

Chapa galvanizada / zincada, aluminio y sus aleaciones, hierro, acero, fibra de vidrio.  
Pinturas originales, o pinturas viejas bien consolidadas.

**V09 Desengrasante**

Limpiar bien la superficie a tratar y asegurarse que esté seca y limpia de siliconas, ceras, grasas.  
Lijar con P80-P120 y desengrasar.

**C10**

1-3% endurecedor en pasta C10  
Pot-life 3-5' a 20°C



aplicación a espátula



20' a 20°C.



4 - 5' a 1 m.



Lijado P80-P120 rebaje  
Lijado P180-P220 acabado

**Limpieza útiles**

Con disolvente nitro o de limpieza

**Continuación Aplicación**

Fondos bicomponentes al agua y/o disolvente. Poliéster a pistola.

**Peso Específico**

1,30 + - 0,05

**Materia Prima**

Resina de poliéster insaturada, pigmentos, cargas minerales y disolventes. Cargas minerales especiales, en forma de microesferas.

**Datos Seguridad**

Consultar Ficha de Seguridad

**Periodo de Garantía**

12 meses, si se mantiene en las condiciones de almacenaje adecuadas

**Advertencias**

Evitar el uso de una cantidad excesiva de endurecedor, para evitar problemas de sangrados durante la fase de repintado.  
No utilizar el producto a temperatura inferior a los 5°C  
Conservar en lugar fresco y seco.

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.

Febrero 2024

