

3W004 – ACORFEN B/777

3W004 ACORFEN TDS ES.DOC pag.1
Rev.00 del 25/07/2011

CARACTERISTICAS GENERALES Y USO

ACORFEN B/777 es una imprimación 1K a bajo espesor, de rapidísimo secado, con adherencia perfecta sobre todos los metales y sus aleaciones, y un buen poder anticorrosivo.

ACORFEN B/777 se aplica a pistola y puede ser sobreaplicado con pinturas de cualquier naturaleza, tales como pinturas sintéticas, epoxídicas, poliuretánicas 2K, acrílicas 2K,


Está particularmente indicado como primera mano en el pintado de piezas de aluminio, hierro, acero, acero galvanizado, zamak, en ciclos donde no se requieran espesores elevados del primer.

PREPARACION DE LAS SUPERFICIES



- **metales:** granallado o fosfatación orgánica o inorgánica o limpieza precisa y desengrasado con eliminación de óxido y calamina, si están presents.

PREPARACION DEL PRODUCTO



ACORFEN B/777

peso

100

DILUYENTE NITRO / DILUYENTE ACRILICO

80 - 100

Nota: La diluición es variable en función del color, del tipo de aplicación y del espesor deseado

SISTEMA DE APLICACIÓN

Aplicación a pistola



Viscosidad de applicazione a 20°C TF 4

16 - 20 s.

Diametro boquilla

1,3 -1,4 mm

Presión aire

2,5 - 4 bar

Espesor del film seco (una mano cruzada)

15 – 20 μ

Rendimiento indicativa (*):

10 – 15 m²/kg

(*) El rendiemiento es variable in función del tipo de aplicación, del color, de la forma de las piezas y del espesor.

SECADO

Al aire a 20°C



fuera polvo

10 – 15 min.

seco al tacto

30 h ca.

seco en profundidad

8 – 10 h

repintable H/H

minimo: 20 min.

3W004 – ACORFEN B/777

Rev.00 del 25/07/2011

3W004 ACORFEN_TDS_ES.DOC pag.2

SECADO (sigue)

Al horno



evaporación
secado

tempo

10 – 15 min
15 - 20 min.

temperatura

20° C
de 60 a 100° C

Nota: Los tiempos y la temperatura se refieren a la temperatura de la superficie pintada

ADVERTENCIAS

Al igual que con todos los productos de pintura, el producto no debe utilizarse en días muy húmedos, a temperaturas inferiores a 5 ° C o en superficies muy calientes (por ejemplo, expuesto al sol durante mucho tiempo en los días de verano).

En consideración a la amplia posibilidad de uso del producto, nuestro Servicio Técnico está a su disposición para proporcionar aclaraciones sobre campos de aplicación específicos.

Dada la multiplicidad de soportes en los que se puede utilizar el producto, siempre es necesario realizar una prueba preliminar para evaluar la validez de los resultados obtenidos antes del uso industrial.

Esta información se proporciona según nuestro mayor conocimientos, pero no constituye especificaciones de suministro o garantía y puede modificarse sin previo aviso por razones técnicas.



Consultar la ficha de seguridad: 3W004 ACORFEN