

A) DESCRIPCION Y CAMPO DE USO:

Impregnante epoxídico bicomponente, incoloro, base disolvente, con función impermeabilizante y aislante de suelos de cemento, alto poder penetrante. Se utiliza en los ciclos de pintura en relación al revestimiento de pavimentaciones industriales a base de resinas epoxídicas bicomponentes autonivelantes.

En particular se utiliza como:

- impregnante para la impermeabilización de superficies porosas.
- impermeabilizante para obstruir la salida de humedad hacia el exterior de un suelo.
- primer para favorecer la adhesión de pavimentaciones epoxídicas.

B) PREPARACIÓN DEL SOPORTE:



La superficie a tratar debe ser:

- sólida, seca y limpia de polvo
- Limpia de pinturas anteriores, eventualmente desengrasar, lijar o proceder a un chorro de arena
- Porosa, así permite la correcta penetración del producto
- Pulida, quitando el polvo, aceites, grasas con desengrasante o chorro de granalla; evitar el uso de detergentes que puedan dejar la superficie a tratar con agentes contaminantes.


C) PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:



	Peso	Pot life a 20°C
FEI17 Eposealer 2K Floor	1000	
Endurecedor CEI17 Eposealer-Hard	1000	4-5 horas
El producto después de catalizado está listo para la aplicación		

D) SISTEMA DE PINTADO:

Aplicación a rodillo de pelo raso



Viscosidad a 25°C

A: 13800 cps
B: 237 cps
A+B: 1400 cps

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.

FEI17 EPOSEALER 2K FLOOR

Hoja Técnica FEI17

Página 2 de 2

Rev.05 01/10/10

Temperatura de aplicación	de + 10°C a +40°C
Rendimiento:	100-150 gr/m ²
Almacenaje en los embalajes originales	12 meses
Peso específico + - 0,05 g/cm ³ :	A: 0,99; B: 0,89; A+B: 0,94
Color:	A: Incoloro, B: Incoloro, A+B: Incoloro

Aplicar FEI17 Eposealer 2K Floor utilizando un pincel o un rodillo de pelo raso. Aplicar una mano de producto haciéndolo en modo que el mismo penetre y sea absorbido en el suelo de cemento. En caso de cementos muy absorbentes puedes ser necesaria la aplicación de una segunda mano de producto. Evitar la formación de estancamiento de producto; una vez endurecido, el sobrante se quita con una lija antes de proceder a la sucesiva aplicación.

SECADO

Al aire a 20°C



Tiempo de endurecimiento	24 horas
Repintado	2-8 horas

El repintado con el esmalte epoxídico bicomponente autonivelante NES17 debe ser efectuado después de 2 horas y máximo después de 8 horas en relación a la temperatura del ambiente. Evitar repintar el Eposealer en el caso que este vitrifique a causa del prolongamiento de los tiempos de repintado.

Nota: Mezclar sólo la cantidad utilizable para 4-5 horas de aplicación.

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.