

A) DESCRIPCION Y CAMPO DE USO:

Anticorrosivo sintético industrial de rápido secado.

Buena adherencia en soportes ferrosos, buen poder de relleno. Ausencia de cromatos y plomo.

Indicado para la protección de estructuras o manufacturados en hierro.

B) PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PRODUCTO:**Preparación de la superficie**

Acero, hierro: Las superficies son preparadas mediante lijado o chorro de arena blanco quitando completamente la suciedad. Desengrasar con Antisil.

En el caso de un trabajo continuo por el cual el lijado es imposible o demasiado costoso, o en el caso de manufacturados superficialmente sucios de lubricantes (aceites, jabones...), se necesita prever un lavado en más fases con adecuados detergentes.

Preparación del producto

FSA05 Sintoprimer Gris RAL 7040
Diluyente DN001/DN002/DN003/DS003

Peso o Volumen

1000
200-250

C) SISTEMA DE PINTADO:**Aplicación a pistola**

Viscosidad de aplicación a 20°C TF4

20-25"



Diámetro aguja

1,7-1,8 mm normal

Presión aire

2-4 bar normal

Espesor final aconsejado (2manos)

60-80 µm

Resistencia teórica a 60 µm

7 m²/l - 5 m²/kg

V.O.C

370 g/l aprox.

SECADO

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.



Al aire a 20°C



Al tacto

20-30 minutos

En profundidad

10 horas

Puede ser sobre aplicado, respetando los espesores indicados con Sintocoat, o con tradicionales productos de rápido secado de naturaleza alquídica.

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.



INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA I.C.R. S.p.A.
42100 Reggio Emilia - Italia - Via M. Gasparini, 7 Tel. 0039/0522.517803 - Telefax 0039/0522.514384
42025 Cavriago (RE) - Italia - Via Nizzola, 5 - Tel. 0039/0522.371818 - Telefax 0039/0522.575110
e-mail: icr@icrsprint.it - www.icrsprint.it

ICR Ibérica, S.A.
C/ Guillem Ravirós, nº 18-24 - 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) - SPAIN
Tel. 0034/93 893 2695 Fax 0034/93 814 3495
e-mail: info@icriberica.com - www.icriberica.com

