

A) DESCRIPCION Y CAMPO DE USO:

Imprimación anticorrosiva sintética de secado rápido, con fosfatos de zinc, a base de resinas alquídicas fenoladas. Óptimo poder anticorrosivo.

Buena adherencia sobre soportes ferrosos y no ferrosos, buen poder de relleno. Ausencia de cromatos y plomo.

Indicado para la protección de estructuras metálicas expuestas a ambientes industriales.

Indicado para el pintado de piezas metálicas y para la carrocería industrial.

El VOC del producto listo al uso resulta inferior al límite de categoría impuesto por la Directiva 2004/42/CE.

B) PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PRODUCTO:

Preparación de la superficie



Acero, hierro, aleaciones: Las superficies se deben preparar mediante lijado o chorro de arena a metal blanco, quitando completamente el óxido o eventual calamina. Desengrasar con V09 Antisil.

En caso de trabajo continuo por el cual el lijado es imposible o demasiado costoso o en el caso de soportes contaminados superficialmente de lubricantes (aceites, jabones...), es necesario prever un lavado en más fases con adecuados detergentes.

Preparación del producto



FSA39 Sintoprimer FZ HQ

Diluyente a Pistola: DN001/DN002/DS003

Diluyente a Pínel: DS003

Peso o Volumen

1000

100-200

50-100

C) SISTEMA DE PINTADO:

Aplicación a pistola



Viscosidad de aplicación a 20°C CF4

20-25"



Diámetro aguja

1,4-1,6 mm.

Presión aire

2-4 bar

Espesor final aconsejado (2 manos)

40-60 µm

Resistencia teórica a 60 µm

7,5 m²/l – 5,5 m²/kg

V.O.C

2004/42/IIA(i)(600)520

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.

SECADO

Al aire a 20°C



Al tacto	20-30 minutos
En profundidad	10 horas
Tiempo mínimo de repintado a 20 °C	45-60 min. (húmedo/húmedo)

Puede ser sobre-aplicado con pinturas sintéticas, nitro, poliuretánicas y acrílicas.

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.