


A) DESCRIPCION Y CAMPO DE USO:

Wash-Primer bicomponente pigmentado, exento de cromatos, con óptima adhesión sobre diferentes soportes. Idóneo en preparar superficies metálicas para aplicación de productos anticorrosivos o de acabado. Es un fondo adhesivo para aplicar sobre aleaciones metálicas ligeras y en superficies zincadas repintables con pintura y esmalte de todo tipo: fondos y esmalte poliuretánicos y acrílicos 2K, bases mates para pintura pastel y metalizada bicapa.

B) PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PRODUCTO:**Preparación de la superficie**

Metales: acero, acero inox, acero zincado, aluminio y aleaciones ligeras. Es suficiente con un desengrasado adecuado con disolvente antisiliconico, seguido de una pasada con Scotch Brite; en el caso de un trabajo continuo por el cual es imposible el lijado, o en el caso de manufacturados contaminados superficialmente de lubricantes (aceites, jabones etc), es necesario prever un lavado en más fases con un detergente adecuado.

Preparación del producto

FWP63 Wash Primer Plus
Endurecedor CW063

Peso

1000
1000

Pot life a 20°C

8 horas

C) SISTEMA DE PINTADO:**Aplicación a pistola**

Viscosidad de aplicación a 20°C TF4

16-17"



Diámetro aguja
Presión aire

1,4 mm normal; 1,2-1,4 mm HVLP
3-4 bar normal; 2-2,5 bar HVLP

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.

**BERVEN S.A.**

Polígono Industrial Vilanoveta
08810 Sant Pere de Ribes- Barcelona (España)
Tel. 93.893.26.95 Fax. 93.814.34.95

INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA S.p.A

Via M. Gasparini, 7
42100 Reggio Emilia – Italia
Tel. 0522.517803 Fax. 0522.514384

Espesor final aconsejado (1 mano)
Rendimiento teórico teórica a 15 μm
V.O.C

15-20 μm
14 m^2/l – 13 m^2/kg
aprox. 640 g/l

SECADO

Al aire 20°C



Seco al tacto

40-50 minutos

Endurecimiento

1-2 horas

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.

**BERVEN S.A.**

Poligono Industrial Vilanova
08810 Sant Pere de Ribes- Barcelona (España)
Tel. 93.893.26.95 Fax. 93.814.34.95

INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA S.p.A

Via M. Gasparini, 7
42100 Reggio Emilia – Italia
Tel. 0522.517803 Fax. 0522.514384