

GAS03 – ACRIMIX 2K HQ

Hoja Técnica GAS03

Página 1 de 2

Rev. 07, 31/01/08

A) DESCRIPCION Y CAMPO DE USO:

Convertidor para la preparación de productos de pintura acrílica de dos componentes de alta calidad.

Características generales:

- Óptima cubrición
- Óptima aplicación también en espesores elevados
- Alto poder de relleno y brillo
- Alta resistencia a la intemperie y a la luz
- Excelente elasticidad

Indicado para la pintura vehículos industriales , vehículos isotérmicos y manufacturados industriales en general.

B) PREPARACION DEL PRODUCTO Y SUPERFICIE:

Preparación de la superficie

Se puede usar los siguientes fondos:

- GEA02 Epomix PR 2K H/H
- GEA15 Epomix PR 2K IND

Preparación del producto



GAS03 Acrymix 2K HQ + bases pigmentadas
Endurecedor CP003/ CP004/CP006
Diluyente DP001/DP002/DP003/DUN01

Peso	Volumen	Pot life a 20°C
1000	1000	
300	350	4 horas (con CP003)
150-300	100-250	

C) APLICACION:

SISTEMA DE PINTADO

Aplicación a pistola



Viscosidad de aplicación a 20°C TF 4

20-30"



Diámetro aguja

1,3-1,4 mm normal; 1,2-1,4 mm HVLP



Presión aire

4 bar normal; 2-2,5 bar HVLP

Evaporación a 20°C

15-30 minutos

Espesor final aconsejado (2 manos):

50-60 µ

Rendimiento teórico a 30 µ:

13 m²/l - 12 m²/Kg

Residuo seco:

59 %

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.

GAS03 – ACRIMIX 2K HQ

Hoja Técnica GAS03

Página 2 de 2

Rev. 07, 31/01/08

SECADO (con CP004)

Al aire a 20°C



Seco al tacto

2-3 hora

En profundidad

1-2 días

Horno a 60°C



Secado a 60°C

40-60 min.

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.