

A) DESCRIPCION Y CAMPO DE USO:

Convertidor para la preparación de pintura acrílica monocomponente, caracterizada por la adhesión directa sobre materias plásticas como ABS (acrilonitrilo/butadino/estireno), PVC (polivinilcloruro), PS (Poliestireno) y otros.

Características generales:

- Rápido secado.
- Aplicación fácil.
- Buen aspecto.
- Elevado brillo.

NOTA: Debido a la gran variedad de composición de cada material plástico, se recomienda efectuar pruebas preliminares de pintado.

B) PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y PRODUCTO:

Preparación de la superficie:



Materiales plásticos – ABS, PVC, PS son desengrasados con un adecuado detergente o Alcohol Isopropílico.

Preparación del producto:



GAS05 Acrimix + bases pigmentadas
DUN01 Diluyente universal

Peso

1000
350-450

Volumen

1000
350-450

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.

C) APLICACION:

SISTEMA DE PINTADO

Aplicación a pistola



Viscosidad de aplicación a 20°C TF 4 20-25"



Diámetro aguja 1,4 mm normal; 1,2-1,4 mm HVLP

Presión aire 4 bar normal; 2-2,5 bar HVLP

Espesor final aconsejado (2 manos):

30-40 µm

Rendimiento teórico a 40 µm:

7 m²/l – 7m²/Kg

V.O.C.:

580 g/l aprox.

SECADO

Al aire a 20°C



Seco al tacto 15 min.

Endurecimiento 2-3 hr.

A horno 60°C



Evaporación 5-10 min.



Secado a 60°C 15 min.

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.