

GCS01 – RUBBERMIX

Hoja Técnica GCS01

Página 1 de 2

Rev.04 del 01/10/07

A) DESCRIPCION Y CAMPO DE USO:


Convertidor para la preparación de productos al clorocaucho puro, con alta resistencia a la humedad y a los agentes químicos. Rápido secado, buen brillo, fácil de aplicar

Adecuado para el pintado industrial de manufacturados de metal, cemento, ladrillos, expuestos a condiciones de elevada humedad o inmersos en agua.

Puede ser mezclado con GSS01 o GSS04. Al aumentar la cantidad de convertidor sintético corresponde una disminución de las características peculiares del clorocaucho.

B) PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y DEL PRODUCTO:

Preparación de la superficie



Acero – Las superficies son preparadas mediante lijado o chorro de arena a metal blanco. Limpiar mediante disolvente Antisiliconico y proceder a la aplicación de fondos como GEA02 o GEA15.

Cementos y Ladrillos – deben estar limpios de polvo, suciedad etc., proceder al chorro de arena a metal blanco si fuese necesario.

Preparación del producto

Peso o Volumen



GCS01 Rubbermix + bases pigmentadas	1000
Diluyente para aplicación a pistola DUN01	400-500
Diluyente para aplicación a pincel DUN01	100-200

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.

GCS01 – RUBBERMIX

Hoja Técnica GCS01

Página 2 de 2

Rev.04 del 01/10/07

C) APLICACION:

SISTEMA DE PINTADO

Aplicación a pistola



Viscosidad de aplicación a 20°C TF4 22-24"



Diámetro aguja 1,4-1,6 mm normal; 1,4-1,6 mm HVLP

Presión aire 4 Ate normal; 2-2,5 Ate HVLP

Espesor final aconsejado (2-3 manos a pistola; 2 manos a rodillo): 60-80 μ m
 Rendimiento teórico a 60 μ m: 7 m²/l – 6 m²/Kg
 V.O.C. mezcla listo al uso: 478 g/l aprox.
 Residuo seco: 60 %

SECADO

Al aire a 20°C



Fuera Polvo 20-30 min
 Fuera tacto 1-2 horas
 En profundidad 24 horas

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.