

## GSA03 – SINTOMIX PR IND

Hoja Técnica GSA03

Página 1 de 2

Rev. 06 del 31/01/2008

### A) DESCRIPCION Y CAMPO DE USO:

Convertidor para la preparación de anticorrosivos sintéticos de rápido secado.

#### *Características generales*

- Buen poder de relleno.
- Buena adherencia sobre soportes ferrosos.
- Rápido secado.
- Ausencia de cromatos y plomo.

Indicado para el pintado de manufacturados metálicos en la industria, como muebles, maquinaria, utensilios etc.

### B) PREPARACION DEL SOPORTE Y DE LA SUPERFICIE:

#### *Preparación de la superficie*



**Acero, hierro:** la superficie se prepara mediante lijado o proceder con chorro de arena a metal blanco, quitando completamente la calamina. El desengrasado se efectúa con Antisil.

En el caso de manufacturados impregnados superficialmente de lubricantes (ceras, grasas, etc.) es necesario realizar un lavado en más fases con adecuados detergentes.

#### *Preparación del producto*



GSA03 Sintomix PR IND + Bases pigmentadas  
Diluyente DN001 /DN002 /DN003 /DS003 /DUN01

**Peso**  
1000  
200-250

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.

## GSA03 – SINTOMIX PR IND

Hoja Técnica GSA03

Página 2 de 2

Rev. 06 del 31/01/2008

### C) APLICACION:

#### SISTEMA DE PINTADO

##### Aplicación a pistola



Viscosidad de aplicación a 20°C TF 4

20-25"



Diámetro aguja

1,4 – 1,8 mm normal

Presión aire

4 bar normal

Espesor final aconsejado ( 2 manos)

60-80 µm

Rendimiento teórico a 25 µm

7 m²/l – 5 m²/Kg

V.O.C.

370 g/l aprox.

Residuo seco:

76,31 %

#### SECADO

Al aire a 20°C



Fuera tacto

20-30 minutos

En profundidad

10 horas

Puede ser repintado con Sintomix, o con productos de rápido secado di naturaleza alquídica.

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.