

GSS02 – SINTOMIX MICA

Hoja Técnica GSS02

Página 1 de 2

Rev. 05 del 01/12/2008

A) DESCRIPCION Y CAMPO DE USO:

Convertidor para la preparación de acabados ferromicaceos monocomponentes anticorrosivos a base de resinas sintéticas de rápido secado.

Características generales

- Buena resistencia a la intemperie.
- Aspecto metálico.
- Facilidad de uso.
- Optimo poder anticorrosivo.

Indicado para el pintado de manufacturados industriales, en particular estructuras metálicas, verjas, barandillas, marcos, cierres.

B) PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y DEL PRODUCTO:

Preparación de la superficie



Acero, hierro: las superficies son preparadas mediante lijado o proceder con chorro de arena a metal blanco, quitando completamente la calamina. El desengrasado se efectúa con Antisil.

En el caso de manufacturados impregnados superficialmente de lubricantes (ceras, grasas, etc.) es necesario realizar un lavado en más fases con adecuados detergentes.

Puede ser aplicado sobre los siguientes fondos:

- GSA02 Sintomix PR FZ
- GSA03 Sintomix PR Ind
- Anticorrosivo sintético

Preparación del producto

Aplicación a pistola



GSS02 Sintomix Mica + bases pigmentadas
Diluyente DN001 /DN002 /DS003 /DUN01

Peso o volumen

1000
100-200

Aplicación a pincel o rodillo solo para pequeñas superficies



GSS02 Sintomix Mica + bases pigmentadas
Diluyente DUN01 /DS003

Peso o volumen

1000
100-150

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.

GSS02 – SINTOMIX MICA

Hoja Técnica GSS02

Página 2 de 2

Rev. 05 del 01/12/2008

C) APLICACION:

SISTEMA DE PINTADO

Aplicación a pistola



Viscosidad de aplicación a 20°C TF 4

30-40"



Diámetro aguja aerógrafo standard

1,8-2,2 mm

Presión aire aerógrafo standard

3,5 bar

Espesor final aconsejado (2 manos)

60-80 µm

Rendimiento teórico a 40 µm

9 m²/l – 5 m²/Kg

V.O.C.

460 g/l aprox.

Residuo seco:

73 %

SECADO

Al aire a 20°C



Fuera polvo

10 minutos

Al tacto

1 hora

En profundidad

12 horas

Productos para la sobre aplicación

Puede ser sobre aplicado con el producto mismo o con productos sintéticos

No puede ser sobre aplicado con productos nitro y poliuretánicos.

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.