

GSS07 – SINTOMIX BRUSH

Hoja Técnica GSS07

Página 1 de 2

Rev. 05 del 31/01/2008

A) DESCRIPCION Y CAMPO DE USO:

Convertidor para la preparación de acabados sintéticos brillantes a pincel.

- Buen brillo.
- Buen aspecto final.
- Optima distensión.
- Buena resistencia a la intemperie.
- Facilidad de uso

Indicado para el pintado de manufacturados metálicos y de madera que estén expuestos a condiciones climáticas severas, en edificios, decoración, en náutica, como cierres, marcos, barandillas, verjas, radiadores, muebles de jardín, fuera-borda, estructuras de barcos y yates.

B) PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y DEL PRODUCTO:

Preparación de la superficie



Acero: las superficies son preparadas mediante lijado o proceder con chorro de arena a metal blanco, quitando completamente la calamina. El desengrasado se efectúa con Antisil.

Se puede utilizar los siguientes fondos:

- GSA02 Sintomix PR FZ
- GSA03 Sintomix PR Ind
- Anticorrosivos sintéticos

Madera: Aplicar un adecuado impregnante para madera o GVA03 Vinilmix Glossy diluido al 100% y después una mano del fondo adecuado.

Preparación del producto

Aplicación a pincel o rodillo

Peso o Volumen



GSS07 Sintomix Brush + bases pigmentadas	1000
Diluyente DS001 sintético a pincel	0-50



El producto es listo al uso. Se puede utilizar un máximo del 5% de DS001 Diluyente Sintomix Brush.



Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.

GSS07 – SINTOMIX BRUSH

Hoja Técnica GSS07

Página 2 de 2

Rev. 05 del 31/01/2008

Aplicación a Pistola

Peso o Volumen



GSS07 Sintomix Brush + bases pigmentadas
Diluyente DS001 sintético a pincel

1000
100-200

C) APLICACION:

SISTEMA DE PINTADO

Aplicación a pincel o rodillo



2 manos con intervalo de 24 horas.



Aplicación a pistola



Viscosidad de aplicación a 20°C TF 4

25-30"



Diámetro aguja aerógrafo standard

1,4-1,4 mm

Presión aire aerógrafo standard

3-3,5 bar

Espesor final aconsejado (2 manos)

50µm

Rendimiento teórico a 50µm

11 m²/l – 11 m²/kg

V.O.C.

360 g/l aprox.

Residuo seco:

62,7 %

SECADO

Al aire a 20°C



Fuera polvo

60 minutos

Al tacto

5-6 horas

En profundidad

24-48 horas

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.