

H54 BARNIZ ACR. HS 2K óSag Controlledô

Hoja Técnica H54

Página 1 de 1

Octubre 2012, rev. 0

DESCRIPCION Y CAMPO DE USO:

Barniz acrílico 2K con elevada resistencia al descuelgue, gracias a su tecnología "Sag Controlled".
Alto brillo y elevado poder de relleno, ideal para los acabados bicapa en la industria.
Barniz de elevado residuo seco, que permite obtener óptimos resultados con una aplicación mano y media de barniz; posibilidad incluso de aplicaciones a mano única.
Elevada resistencia a los agentes atmosféricos, al amarilleamiento y al rayado.

PREPARACION DEL SOPORTE:

Sobre base opaca en base disolvente: esperar el tiempo de evaporación para la aplicación del barniz indicado en la ficha técnica de la base opaca.

Sobre base opaca en base agua: esperar el tiempo de evaporación para la aplicación del barniz indicado en la ficha técnica de la base opaca.

PREPARACION DEL PRODUCTO:

		Peso	Vol.	Pot life a 20°C
	H54 Barniz 2K Sag Controlled	1000	2	> 60 min.
	Catalizador HS C15-C16-C17 (Normal – Rápido – Extra-rápido)	500	1	
	Diluyente D10 – D11 (Normal – Lento)	100 - 150	10 – 15 %	

APLICACIÓN :

A pistola

	Viscosidad de aplicación a 20°C (copa DIN 4 mm.)	16-20 s
	Diámetro de aguja Presión aire	1,2 – 1,4 mm std; 1,3 – 1,4 mm HVLP 3.5-4 bar std ; 2-2.5 bar HVLP
	Evaporación entre manos 20 °C	10 - 15 min
	Secado	8 hr. a 20°C 30 min. a 60°C

Espesor final aconsejado (1-2 manos)	50 - 60 µm
Rendimiento a 50 µm	6 m²/l 6 m²/kg
Peso específico	0,965 ± 0,03

ADVERTENCIAS:

Agitar muy bien el Barniz antes de usar.
Respetar las proporciones correctas de mezcla
Conservar en un lugar fresco y seco. No utilizar a temperatura inferior a 5°C

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.