

4FW01QTR01

HYDRO GALVANIC CLEAR

21.02.2017

CARACTERÍSTICAS GENERALES Y MODO DE USO

Barniz 1k de acabado a base de resinas acrílicas 1K con secado a baja temperatura.

CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN :

Adecuado como Barniz de acabado directo sobre soportes metálicos y galvánicos

CARACTERISTICAS DE SUMINISTRO

Viscosità finale	CF/4 a 20°C	20 ± 2 "
Peso specifico	Kg/lt	1,040 ± 0,020
Residuo secco in peso	(3h a 105°C) % in peso	48 ± 2
Spessore film secco	Micron	28 ± 1
Stabilità/temperature di stoccaggio	(+5°C/+35°C)	6 mesi

MODALIDADES APLICATIVAS

Catalizador	N.A.	
Dilución para centrífuga	D05 (Agua desionizada)	60 – 70 %
Dilución para inmersión	D05 (Agua desionizada)	40 – 50 %
Dilución para pistola	D05 (Agua desionizada)CQUA	15 - 20%
Pot life	N.A.	
Viscosidad de aplicación	CF4 20°C (s)	15 ± 2
Secado	Evaporación 10' a 20°C	Cottura 7/10 ' a 60°C

CARACTERÍSTICAS Y RESISTENCIA

Color	INCOLORO	
Brillo	BRILLANTE	
Soporte	METALES	

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.