

NES17 EPOCOAT 2K FLOOR

Hoja Técnica NES17

Página 1 de 2

Rev.05 01/10/10

A) DESCRIPCION Y CAMPO DE USO:

Esmalte epoxídico bicomponente autonivelante, exento de disolventes, se utiliza como acabado para pavimentaciones industriales.

Se emplea como acabado en los ciclos de pintado relativos al revestimiento de pavimentaciones industriales en cemento.

El acabado realizado con NES17 Epocoat 2K Floor es de aspecto satinado, con óptimas propiedades químico-físicas de elevada dureza superficial, óptima resistencia a la abrasión, aceites, soluciones diluidas de ácidos y de bases y carburantes.

B) PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:



Cemento: aislar los soportes con FE17 Eposealer 2K Floor (ver ficha técnica)

C) PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:



NES17 Epocoat 2K Floor

Peso

1000

Pot life a 20°C

Endurecedor CE017 Epo-hard Floor

250

30-40 min.

El producto después de la catalización esta listo para la aplicación.

Nota: Verter el componente B (endurecedor CE017 Epo-Hard Floor) en el componente A (NES17 Epocoat 2K Floor) y mezclar con un agitador automático a bajo número de revoluciones, hasta una completa homogeneidad, evitando la acumulación de aire.

D) SISTEMA DE PINTADO:

Aplicación a rodillo de pelo raso



Viscosidad a 25°C

A: 13800 cps

B: 237 cps

A+B: 1400 cps

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.

NES17 EPOCOAT 2K FLOOR

Hoja Técnica NES17

Página 2 de 2

Rev.05 01/10/10

Temperatura de aplicación:	de + 10°C a +40°C	
Rendimiento por espesor de 500 µm:	725 g/m²	
Almacenaje en los embalajes originales	12 meses	
Peso específico ± 0,05 g/cm³	A: 1,65; B: 1,01; A+B: 1,45	
Color:	A:Blanco, B: Incoloro, A+B: Blanco	
Aplicar NES17 Epocoat 2K Floor utilizando un rodillo de pelo raso. Aplicar el producto en dos capas, esperando 12-24 horas entre una mano y otra.		
SECADO		
Al aire a 25°C		
	Tiempo mínimo de transito peatonal	24 horas
	Tiempo de secado completo	3 días

E) ADVERTENCIAS:

* No aplicar NES17 Epocoat 2K Floor :

- Sobre superficies húmedas
- en caso de lluvia inminente
- sobre superficies calientes o expuestas al sol
- sobre superficies sujetas a una relativa humedad

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.