

SE1 THERMOSTUCK 200

Masilla epoxídica para altas temperaturas

Hoja Técnica SE1

Página 1 de 2
01/11/2012, rev.0

A) DESCRIPCION Y CAMPO DE USO:

Masilla epoxi universal ideal para la reparación de superficies que deban ser sometidas a temperaturas de alrededor de 180-200 °C

Rapidez en el endurecimiento, excelente extensibilidad y compacidad, facilidad de lijado, mínima permeabilidad a la humedad y fuerte adhesión. Ideal para el masillado de productos que tienen que ser pintados con pintura en polvo.

B) NOTAS TECNICAS:

Composición: Resina epoxi y cargas especiales.
Peso específico: 1,44 + - 0,05
Color: Gris claro
Datos de seguridad: Ver hoja de seguridad.

C) PREPARACION DEL SOPORTE:



- * Lámina zincada/galvanizada, aluminio y sus aleaciones, hierro, chapa de acero
- * Pinturas originales o pinturas viejas bien consolidadas.



- * Limpiar bien la superficie a tratar con **Antisil V09** y asegurarse que esté seca y limpia de siliconas, ceras, grasas y otras sustancias extrañas en general

- * Sobre esmaltes o fondos lijar y limpiar la superficie antes de aplicar.

D) ADVERTENCIAS:

- * Mezclar bien la parte A con la parte B hasta obtener homogeneidad completa.
- * No utilizar el producto a temperatura inferior a los 10°C.
- * Conservar en lugar fresco y seco.

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.

E) APLICACIÓN:



catalizar a 25% en peso con CE1; pot-life 45' a 23°C.



aplicación a espátula



lijado : 4- 5 horas a 23°C.



P120-P180 rebaje
P220-P240 acabado

F) LIMPIEZA DE LOS UTILES DE APLICACIÓN:

Con disolvente nitro o de limpieza.

G) CONTINUACION DE LA APLICACIÓN:

Con pinturas en polvo

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.